

الملخص العربي

(١) قدمت الرسالة عرضا وافيا للنظريات التي تفسر تآكل المعادن واثبطات هذا التآكل كما قدمت الرسالة عرضا لسلوك الالومنيوم وسبائكته في المحاليل المائية المتعادلة مع التركيز على بيان تأثير كل من الايونات المسببة والمثبطة للتآكل .

(٢) تم دراسة منحنيات الاستقطاب الجلفانوستاتيكي للالومنيوم وسبائكاته الاربعة (المبين تركيبها في جدول (١) من الرسالة) في محلول ا. ر . ٠ مولا ر من كبريتات الصوديوم في وجود وفي عدم وجود الايونات المسببة للتآكل مثل أيون الكلوريد والايونات المثبطة للتآكل مثل ايونات الكرومات والفوسفات احادية الهيدروجين والمولبيدات والبيكربونات .

ومن هذه - المنحنيات وجد أن :

أ - وجود عناصر النحاس والماغنسيوم في سبائك الالومنيوم يؤثر على الذوبان الانودي للالومنيوم في محلول ا. ر . ٠ مولا ر من كبريتات الصوديوم ، كما انه يقلل الجهد الذي يتصاعد عنده غاز الاكسجين .

ب - سمك طبقة الاكسيد التي تتكون على سطح الالكترودات المختلفة عند جهد ا. ر . ٠ فولت (وقبل تصاعد غاز الاكسجين) يقل في الاتجاه الاتي :

عينة ٤ < عينة ٣ < الالومنيوم < عينة ١ < عينة ٢
٥ر٤ % نحاس ٥ر٤ % نحاس ٣ % ماغنسيوم ٣ % ماغنسيوم -
١ر٠ % ماغنسيوم ١ر٠ % نحاس

ومن هذا الترتيب يتضح ان النحاس يفوق الماغنسيوم (عند التركيز الموضح بالسبائك المختلفة) في تقليل الذوبان الانودي لفلز الالومنيوم في محلول ا. ر . ٠ مولا ر من كبريتات الصوديوم .

(٤) تم دراسة منع التآكل الثاقب الناتج عن وجود ايون الكلوريد للسبيكة رقم (٤) باستخدام ايونات الكرومات ، الفوسفات احادية الهيدروجين ، المولبيدات والبيكربونات ولقد وجد ان جهد التآكل الثاقب يتغير تبعا للعلاقة الاتية :

$$E_{pitt.} = a_3 + b_3 \log C_{inh.}$$

(٥) امكن الحصول على منحنيات فولتا موجرامية منعكسة للالومنيوم وسبائكها الاربعة في محلول كبريتات الصوديوم تحت ظروف مختلفة ——— تركيز الكبريتات وسرعة الاستقطاب .

(٦) وجد ان زيادة تركيز الكبريتات ينشأ عنه :
أ - ازاحة في جهد قمة . منطقة التاكسد (منحنى A) الى قيم اكثـر ايجابية في العينات الرقام (٢٥١) بينما جهد قمة منطقة التاكسد (منحنى D) في العينات ارقام (٤٥٣) يزاح في الاتجاه السالب للجهد تبعا للمعادلة :

$$F_{peak} = a_4 - b_4 \log C.$$

ب - ازاحة قيم التيار المصاحب لقمة التاكسد ——— الى قيم اكثر سالبة تبعا للمعادلة :

$$\log i_{peak} = \alpha_1 - \beta_1 \log C.$$

بينما يزاح التيار المصاحب لقمة التاكسد للعينات (٤٥٣) الى قيم اكثر ايجابية تبعا للمعادلة :

$$\log i_{peak} = \alpha_2 + \beta_2 \log C.$$

وهذه النتائج يمكن توقعها اذا اخذنا في الاعتبار الجهود القياسية لكل من الالومنيوم وعنصري النحاس والماغنسيوم ونسبهما في السبائك المختلفة .

(٧) وجد أن زيادة سرعة الاستقطاب ينشأ عنها زيادة واضحة في قيم التيار على طول منحنيات الاستقطاب الفولتاموجرامية المنعكسة خاصة عند قمم مناطق التاكسد وذلك لجميع أنواع الالكترودات التي تم دراستها .