

الملخص العربي

١- قدمت الرسالة عرضاً وافياً للنظريات التي تفسر تآكل المعادن وتشبيط هذا التآكل. كما قدمت الرسالة عرضاً لسلوك النيكل وسبائكته في المحاليل المائية مع بيان تأثير كل من الأيونات المسببة والمشطة للتآكل.

٢- تم دراسة خطوط تافل الأنودية والكاثودية للنيكل الأنكولوي ٨٠٠ والأنكونيل ٦٠٠ في محاليل حمض الكبريتيك وذلك لدراسة تأثير تركيز الحمض على دلائل كيناتيكية ذوبان النيكل وسبائكته حيث وجد أن زيادة تركيز الحمض يكون مصحوباً:-

أ- تغير غير ثابت في جهد التآكل وزيادة سرعة التآكل.

ب- زيادة في كثافة التيار التبادلي لتفاعل تصاعد الهيدروجين.

ج- يحدث تغير في قيم ميل خطوط تفاعل الكاثودية الأنودية.

د- عند تركيز معين من الحمض وجد أن جهد التآكل للعينات

المختلفة ينحرف إلى الاتجاه النشط تبعاً للترتيب الآتي:-

Incoloy 800 > Inconel 600 > Nickel

٣- تم إضافة بعض المركبات العضوية مثل ثنائي هيدرازيد حمض الملونيك و ثنائي هيدرازيد حمض الساكسينيك و ثنائي هيدرازيد حمض الأديك فوجد أن إضافة هذه المركبات تؤثر على دلائل كيناتيكية تفاعل الذوبان للنيكل و سبائكه كالتالي:

أ- نقص في كل من كثافة التيار الأنودي و الكاثودي.

ب- نقص سرعة تآكل النيكل و سبائكه.

ت- يتأثر ميل خطوط تافل الكاثودية بينما لا تتأثر قيم هذه الخطوط الأنودية

و هذا يعنى أن هذه المركبات تغير من ميكانيكية تصاعد الهيدروجين و

لا تؤثر في ميكانيكية تآكل المعدن.

ث- عند تركيز معين من المثبط وجد أن تأثير هذه المركبات على تثبيط

عملية التآكل يزيد في الاتجاه:

Compound III > Compound II > Compound I

و ذلك نتيجة أن المركب رقم ثلاثة أطول في السلسلة الهيدروكربونية عن

المركبات الأخرى و بالتالي فإن مساحة السطح المغطى تكون أكبر.

٤- أمكن الحصول على منحنيات فولتاموجراميه دائرية للنكل و سبائكه في

تركيز 0.1M من حمض الكبريتيك مضافا إليه تركيزات مختلفة من أيون

الكلور يد و قد وجد أن:

أ- وجود منطقة تأكسد، يتبعها منطقة حمل بينما تحتوى العينة

Incoloy800 على منطقة تأكسد ثانيه قبل تصاعد

الأكسجين.

ب- أن إضافة تركيزات مختلفة من أيون الكلور يد لا يؤثر على

شكل المنحنى الناتج في حالة عدم إضافة الكلور يد أي لا

يؤثر على كيناتيكية التفاعل. و أيضا لا يؤثر على جهد

التفاعل لمنطقة التأكسد.

ج- إضافة تركيزات متزايدة من أيونات الكلور يد تؤدي إلى زيادة

كميه الكهرباء المصاحبة للمنحنيات الفولتاموجراميه المنعكسة (Δq) تبعا

للمعادلة:

$$\Delta q_a = a + b \log C_{cl^-}$$

٥- أوضحت منحنيات الاستقطاب البوتنشيو ديناميكي للنكل و عينات

سبائكه في محلول من حمض الكبريتيك في وجود أيون الكلور يد أن:

أ- إضافة هذا الأيون يسبب تكسير الطبقة الممانعة على سطح الإلكترود مع حدوث تآكل ثاقب و يتغير جهد التآكل الثاقب مع لوغاريتم تركيز أيون الكلور يد ليعطى منحنيات على شكل حرف (s) حيث أنه عند التركيزات المتوسطة يكون التغير تبعاً للمعادلة:

$$E_{pit} = a - b \log C_{Cl^-}$$

ب- عند تركيز معين من أيون الكلور يد وجد أن جهد التآكل الثاقب

ينحرف في الاتجاه الخامل تبعاً للترتيب التالي:

$$\text{Incoloy 800} < \text{Inconel 600} < \text{Nickel}$$

و هذا ما تم التوصل إليه أيضاً عند دراسة خطوط

تافل الكاثودية و الأنودية في الجزء الأول من الرسالة.

٦- تم دراسة المنحنيات الفولتاموجرامية الدائرية للنikkel و سبائكه عند

تركيز 0.1M من حمض الكبريتيك و 0.02M من أيون الكلور في وجود

تركيزات مختلفة من المركبات العضوية (I.II.III) فوجد أن

أ- إضافة المركبات العضوية لا تؤثر على شكل المنحنيات الناتجة في حالة

عدم وجود هذه المركبات ، أي أنها لا تؤثر على كينمايكية التفاعل .

ب- أن التيار اللازم لذوبان المعدن و كذلك كمية الكهرباء المصاحب

للمنحنيات الفولتاموجرامية المنعكسة تقل بزيادة تركيز المركبات

العضوية تبعاً للمعادلة.

$$E_{pit} = a + b \log c_{inh}$$

ج- عند تركيز معين من المركبات العضوية نجد أن جهد التآكل الثاقب

يتحرف في الاتجاه الخامل تبعاً للترتيب التالي

Compound III > Compound II > compound I.

وهذا ما تم الحصول عليه عند دراسة خطوط تافل الأنودية و الكاثودية في

الجزء الأول من الرسالة.