

المخلص العربي

تخليق وتقييم بعض البوليمرات المشاركة في تآكل الأكسيد مع الاستيرين

يشتمل البحث على أربعة فصول:

- ١- المقدمة متضمنة تحديد الهدف من الدراسة.
- ٢- الجزء العملي ويتضمن شرح طرق التحضير وخواص المواد والأجهزة المستخدمة.
- ٣- النتائج والمناقشة للجزء العملي.
- ٤- المراجع والمجلات والنشرات العلمية.

تصنف الإضافات من أنواع البلمرات العالية (المحسنة لمعامل اللزوجة، وكذلك المخفضة لنقطة الانسكاب) بأنها ذات أهمية أساسية من ضمن الإضافات المستخدمة مع زيوت التزييت للمحركات بأنواعها المختلفة، وكذلك بالنسبة لخلطات زيوت الصناعة.

تشمل الأهداف التي يسعى البحث إلى تحقيقها تخليق بعض المركبات من أنواع البلمرات الأحادية والمشاركة الثنائية والرابعة ذات القدرة على تحسين معامل اللزوجة وخفض نقطة الانسكاب مع الثبات ضد القس تحت ظروف التشغيل بالمحركات.

والبحث بذلك تضمن الآتي:

- ١- المقدمة وتتناول:-
 - خواص الخامات البترولية وطرق التكرير مع بيان طرق إنتاج زيوت التزييت الأساسية.
 - تقسيمات أنواع زيوت التزييت النهائية (محركات - صناعة).
 - أنواع إضافات زيوت التزييت اللازمة لتحسين الخواص أو لإكساب زيوت التزييت خواص جديدة.
 - أنواع وخواص وتأثيرات الإضافات من أنواع البلمرات العالية.
 - عرض لطرق البلمرة لإنتاج الأنواع المختلفة من البلمرات المستخدمة كإضافات.

- ٢- الهدف من البحث:-

التوصل لإنتاج إضافات من أنواع البلمرات المستخدمة كإضافات لتحسين معامل اللزوجة ولخفض نقطة الانسكاب مع زيوت التزيت.

٣- الجزء العملي يشتمل علي:-

- شرح طرق التحضير للبلمرات الأحادية والمشاركة.
- خواص الكيماويات والمواد المستخدمة.
- مواصفات أجهزة التحليل والاختبار المستخدمة.
- طرق قياس الخواص للبلمرات العالية المحضرة.
- قياس الخواص الادائية للخلطات المشتملة علي البلمرات المحضرة مع زيوت التزيت الأساسية وذلك بقياس:-
 - معدلات الذوبان.
 - تحديد الوزن الجزئي للبلمرات.
 - بيان التركيب الكيميائي باستخدام الرنين النووي المغناطيسي وطيف الأشعة تحت الحمراء.
 - قياس اللزوجة عند درجات حرارة مختلفة.
 - حساب معامل اللزوجة.
 - تحديد كفاءة البلمرات كإضافات لزيوت التزيت.
- قياس أداء البلمرات بجهاز القص الميكانيكي.
- قياس نقطة الانسكاب عند درجات الحرارة المنخفضة.

٤- عرض النتائج:

- متضمنة ما تم من اختبارات تقييم الأداء والتي تشتمل علي:-
- تحديد خواص البلمرات.
 - بيان خواص الخلطات من البلمرات المحضرة مع زيوت التزيت الأساسية.
 - تقييم معدلات تأثير خواص الخلطات باختلاف التركيب الكيميائي للبلمرات ونسب إضافتها.

- ربط خواص أداء البلمرات المحضرة كإضافات وكيفية انتظام تركيبها الكيميائي وطول السلسلة من المكونات الهيدروكربونية ونسب المونومرات المستخدمة في تحضيرها.

٥- التوصل إلى المضامين القائمة علي النتائج التي تحققت.

٦- عرض لمصادر ما ورد بالرسالة من فرضيات وطرق وأساليب تقييم وذلك اعتمادا علي المراجع العلمية والدوريات من المجلات المتخصصة إضافة إلى النشرات العلمية.

في الجزء العملي من البحث تم إجراء التفاعلات التالية لتحضير الآتي:

- أ- البلمرة المتماثلة الاحادية.
 - ب- البلمرة المشاركة الثنائية للاستيرين مع المونومرات الآتية:-
 - ١- الاوكسيل ميثاكريلات (OCMA)
 - ٢- الدوديسيل ميثاكريلات (DDMA)
 - ٣- اوكتاديسيل ميثاكريلات (ODMA)
 - ت- البلمرة المشاركة الرباعية، وذلك بتفاعل الاستيرين مع مونومرات مختلفة من الالكيل ميثاكريلات.
- في جميع ما اجري من تفاعلات تم استخدام الداى ميثيل فورماميد كمذيب والبنزويل بيروكسيد كعامل حفاز للتفاعل وذلك عند درجة حرارة إجراء التفاعل ٧٥° م وزمن التفاعل تراوح من ٤ إلى ٧ ساعة.

لتقييم التركيب الكيميائي للبلمرات المحضرة فقد استخدم جهازى الرنين النووي المغناطيسي وطيف الأشعة تحت الحمراء، حيث أوضحت إمكانية تحقيق التراكيب الكيميائية المستهدفة.

لدراسة معدل التغير في خواص خلطات البلمرات مع الزيوت الأساسية عند درجات الحرارة المختلفة فقد استخدمت المركبات المشاركة من البولي الكيل ميثاكريلات مع ستيرين بنسبة ٥% بالوزن عند مدي درجة حرارة من ٣٠ ° م إلى

٩٠ م مقارنة مع كل من البلمرات الاحادية من البولي الكيل ميثاكريلات وكذلك البولي ستيرين وذلك تحت ذات ظروف الاختبار، حيث اتضح ان البلمرات المشاركة من البولي الكيل ميثاكريلات مع ستيرين تقع في الوسطية من خواص هذين النوعين من البلمرات. ومما أكد إمكانية تحقيق الهدف من تحضير هذا النوع من البلمرات المشاركة.

لتحديد النسبة المثلى من المونومرات المستخدمة في تحضير أنواع البلمرات المشاركة (لتحقيق افضل أداء كمحسن لمعامل اللزوجة ولخفض نقطة الانسكاب)، فقد تم اختبار نسب تبدأ من ٠,١ مول إلى ٠,٩ مول من الاستيرين مع الاكيل ميثاكريلات وتنتهي بـ ٠,٩ مول إلى ٠,١ مول، حيث وجد ان افضل نسبة هي ٠,٤ مول و ٠,٦ مول من الاستيرين مع الاكيل ميثاكريلات.

تم قياس الوزن الجزيئي للبلمرات المشاركة المخففة، حيث تراوحت من ٩٤٥٠٩ إلى ٣٨٥٦١٨ جزيء، ومما يتفق مع المتطلب لاستخدامها كإضافات لزيوت التزيت.

تم دراسة تأثير العوامل المختلفة (كطول وتركيز سلسلة مجموعات الاكيل في مركب الاكيل ميثاكريلات) علي خواص البلمرات المشاركة المحضرة كإضافات لتحسين معامل اللزوجة وخفض نقطة الانسكاب.

تم قياس لزوجات ونقطة انسكاب البلمرات المشاركة المذابة بنسب مختلفة (٠,٥ - ٢%) في خليط من زيوت التزيت (٨٠% زيت أساسي ٢٦٠/٢٩٠ و ١٨ - ١٩,٥% زيت لامع ثقيل)، عند درجات حرارة ٤٠° م و ١٠٠° م ثم حسب معامل اللزوجة، ووجد إنها تتغير علي النحو التالي:

التغير في كلا من				البلمرات المستخدمة بتركيز ٢%
نقطة الانسكاب	معامل اللزوجة	اللزوجة / سنتي ستوك		
		عند ١٠٠ °م	عند ٤٠ °م	
٣-	٩٢	٦,٨	٦٩,٧	زيت تزييت اساسي (بدون بلمرات)
١٨-	١١١	١٠,٨٨	٨٦,٧٦	ستيرين اوكتيل ميثاكريلات (I)
٣-	١٢٠	١٢,٥٩	١٠٠,٢٣	ستيرين دوديسيل ميثاكريلات (II)
١٥-	١٩٦	٢١,٠٩	١٢٤,٧١	ستيرين اوكتاديسيل ميثاكريلات (III)
٦-	١١٢	١١,٦٥	٩٤,٦٥	ستيرين مع مركبات الكيل ميثاكريلات (IV)
١٨-	١٢٠	١٣,٠٩	١٠٥,٥٥	ستيرين مع مركبات الكيل ميثاكريلات (V)
٣-	١١٠	١١,٤٨	٩٣,٨٩	ستيرين مع مركبات الكيل ميثاكريلات (VI)

ولهذا تم التأكد من أن البلمرات المحضرة تصلح للاستخدام كمحسن معامل للزوجة وخافض لنقطة الانسكاب وحيث أن هذه البلمرات لم يسبق تحضيره تجاريا فقد تم مقارنة أدائها مع المتوفر من الأنواع التجارية، حيث حققت نتائج افضل من حيث الأداء، ومن هذه الإضافات: ستيرين ايزوبرين وبولي الكيل ميثاكريلات، حيث أوضحت دراسة المقارنة التقييمية لكفاءة أداء البلمرات المشاركة المخلفة كمحسنات لمعامل لزوجة ومخفضات نقطة الانسكاب بمثيلتها من الإضافات التجارية المستخدمة لنفس الأغراض، ان تأثير الثبات ضد القص لمركب ستيرين دوديسيل ميثاكريلات (Sty-DDMA) حيث تحقق معامل الثبات للقص ١٦,٩ وذلك عند درجة حرارة ١٠٠ °م وهذا افضل من نظيرتها المستخدمة تجاريا والتي تعتمد علي بلمرات ستيرين ايزوبرين (حيث تحقق معامل ثبات للقص ٢٥ عند درجة حرارة ١٠٠ °م) والبولي ميثيل ميثاكريلات (حيث حقق معامل ثبات للقص ٥٥ عند درجة حرارة ١٠٠ °م)، مما يعني أن خاصية الثبات للقص للبلمرات المشاركة المخلفة تحقق كفاءة اعلي مقارنة بمثيلتها التجارية.

كذلك حققت البلمرات الرباعية المخلفة [Sty-OCMA-DDMA-ODMA (V)] كفاءة أكثر كمخفضات لنقطة الانسكاب حيث انخفضت درجة انسكاب زيت التزيت الأساسي من -3°C الي -18°C عند تركيز ٠,٥ % بالوزن مقارنا مع مثيلتها التجارية والتي تحتوي علي بولي ميثيل ميثاكريلات.

بذلك فان تلك النتائج التي تم التوصل إليها تساعد بشكل فعال علي إنتاج إضافات من البلمرات العالية تحقق لزيوت المحركات متعددة الدرجات كفاءة الاستخدام الشاق ولفترات استخدام طويلة، مما يعتبر هدف مطلوب تسعى صناعة الإضافات الي تحقيقه.