

# الملخص العربي

## الفصل الأول

يحتوي الفصل الأول على تصنیف شامل لأصباغ السيراميك وملخص الأبحاث السابقة المنشورة في هذا المجال لمختلف صبغات السيراميك و تحضيرها و خواصها.

## الفصل الثاني

يحتوي هذا الفصل على إعداد وتحضير مختلف المحاليل و المخالفات لكل من نظامي الكوبالت والنيكل قيد الدراسة. يوضح هذا الجزء مختلف أنواع الوقود المستخدمة في طرق تحضير صبغات السيراميك لكل من الأنظمة :  $\text{Co}_x\text{Mg}_1 - \text{Al}_2\text{O}_4$  و  $\text{Ni}_y\text{Mg}_1 - \text{Al}_2\text{O}_4$  . باستخدام مختلف أنواع الوقود. هذا الجزء يحتوي على شرح كامل للأجهزة المختلفة المستخدمة لقياس خواص الصبغات مثل: التحليل الحراري الوزني (TGA) ، التحليل الحراري التفاضلي(DTA) و التحليل التفاضلي الحراري الوزني (DTGA) ، حيود الأشعة السينية (XRD) ، والميكروскоп الإلكتروني (TEM) ، وجهاز قياس أطيف الأشعة تحت الحمراء(FT-IR) ، الأطيف العاكسة (DRS) ، والأشعة المرئية visible spectra .

## الفصل الثالث

ويتضمن مناقشة النتائج وتحليلها لصبغات السيراميك قيد الدراسة وتشمل.

**أولاً: الخصائص الطيفية لأصباغ السيراميك لنظام  $\text{Co}_x\text{Mg}_1 - \text{Al}_2\text{O}_4$  باستخدام أنواع الوقود المختلفة:**

أ. **أطيف الأشعة تحت الحمراء (FT-IR)**

تم استخدام الأشعة تحت الحمراء (FT-IR) لوصف المجموعات الوظيفية التي تعبّر عن وجود المجموعات الوظيفية للمشتقات العضوية في درجات الحرارة المنخفضة في نظم الكوبالت وتحقق مع التدريج وارتفاع درجات الحرارة حتى تصل إلى  $700^{\circ}\text{C}$ . وهذه المجموعات الوظيفية مثل مجموعة الهيدروكسيد الموجود في الماء الممتص مع العينات والتي تظهر عند  $3400-3450\text{ cm}^{-1}$  معتمد على نوع النظام ومجموعة  $\text{NO}_x, \text{C=O}$  في كل العينات عند درجات الحرارة

المختلفة. ظهور بعض المجموعات الوظيفية تحت ٨٠٠ سم<sup>-١</sup> والتى تعبّر عن الروابط بين الكاتيونات الموجودة (Co<sup>2+</sup>, Mg<sup>2+</sup>, Al<sup>3+</sup>) وكذلك الأكسجين فى تكوين الأكسيد للعناصر مما تؤدى إلى ظهور كل من: CoAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub> و MgAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>.

#### ب. الطيف الإنعاكسي (DRS):

دراسة الصبغات الحرارية السراميكية باستخدام جهاز الطيف الإنعاكسي (DRS) و تفسير النتائج لنظم الكوبالت المحضر عن طريق أنواع الوقود المختلفة. وقد أظهرت نتائج العينات وجود مجموعات وظيفية في منطقة اللون الأزرق. وكثافة اللون الأزرق تعتمد على زيادة درجات الحرارة ونسبة ايون الكوبالت الموجود في العينات. وتم قياس شدة اللون الأزرق باستخدام طريقة -CIE a\* \*b\* L. وكانت النتائج بأن قيم a\* تكون عشوائية مع التلدين وارتفاع درجة الحرارة وقيم L\* تتضمن مع عملية التلدين. و تزداد قيم b\* في الاتجاه السالب مما يؤدى إلى زيادة شدة اللون الأزرق والتي تختلف باختلاف الوقود المستخدم.

#### ج. أطياف الأشعة المرئية:

تم دراسة نظم الكوبالت مع مختلف أنواع الوقود ونسبة ايون الكوبالت الموجود و دراسة الانتقال الالكتروني لنظم الكوبالت المؤدى إلى ظهور اللون الأزرق. أظهرت النتائج وجود ثلاثة مجموعات وظيفية مختلفة والتي تزداد كثافتها بارتفاع درجة الحرارة والتي تفسر الانتقال الالكتروني للكوبالت مما يؤدى إلى ظهور اللون الأزرق.

#### ثانياً: الخصائص الطيفية لاصباغ السيراميك لنظام Ni<sub>y</sub>Mg<sub>1-y</sub>Al<sub>2</sub>O<sub>4</sub> باستخدام أنواع الوقود المختلفة:

##### أ. أطياف الأشعة تحت الحمراء (FT-IR):

استخدم أشعة تحت الحمراء لنظم النيكل وأدت إلى ظهور بعض بعض المجموعات الوظيفية التي تعبّر عن وجود المجموعات الوظيفية للمشتقات العضوية في درجات الحرارة المنخفضة في نظم النيكل مثل: مجموعات الهيدروكسيد (OH-) وكذلك مجموعات C=O, NO<sub>x</sub>, C-H الموجودة في درجة الحرارة من ٥٠٠ إلى ٧٠٠ م و هذه المجموعات الوظيفية تختلف مع التلدين وارتفاع درجات

الحرارة حتى  $800^{\circ}\text{C}$ . وبعد درجة  $800^{\circ}\text{C}$  نلاحظ وجود بعض المجموعات الوظيفية تحت  $800^{\circ}\text{C}$  والتى تدل على وجود اكاسيد العناصر قيد الدراسة وتكون كل من  $\text{NiAl}_2\text{O}_4$  و  $\text{MgAl}_2\text{O}_4$  عندما يصل إلى  $800^{\circ}\text{C}$ .

#### ب. الطيف الإنعكسي (DRS):

في هذا الجزء تم تفسير نتائج استخدام الأطيفات العاكسة لنظم النيكل المحضر عن طريق أنواع الوقود المختلفة. وقد أظهرت جميع العينات وجود مجموعات وظيفية في منطقة اللون الأزرق والأخضر وتبين ظهور اللون cyan (الأزرق والأخضر). وتبين كثافة اللون cyan (الأزرق والأخضر) تعتمد على زيادة درجات الحرارة ونسبة أيون النيكل. تم قياس اللون cyan (الأزرق والأخضر) باستخدام طريقة CIE-  $L^*a^*b^*$ . وفسرت تلك النتائج على أن قيم كل من  $a^*, b^*$  تزداد في الاتجاه السالب ولكن قيم  $a^*$  أكبر من قيم  $b^*$  مما يعكس أن زيادة في الاتجاه ظهور اللون الأحمر أكبر من اللون الأزرق. بينما قيم  $L^*$  تقل مع زيادة درجة الحرارة.

#### ج. أطيف الأشعة المرئية (visible):


تم دراسة استخدام الأشعة المرئية لنظم النيكل مع مختلف أنواع الوقود ونسبة كاتيون النيكل ودراسة الانتقال الإلكتروني لهذا النظم وظهر ثلاثة مجموعات وظيفية مختلفة عند درجات الحرارة المختلفة مما يؤدي إلى ظهور اللون cyan (الأزرق والأخضر).

### ثالثاً: خصائص التركيب البلوري لاصباغ السراميك لنظام $\text{Co}_x\text{Mg}_{1-x}\text{Al}_2\text{O}_4$ باستخدام أنواع الوقود المختلفة:

#### أ. التحليل الحراري (TG - DTA):

تم دراسة التحليل الحراري الوزني والتفاضل الحراري لاصباغ قيد الدراسة وقد أظهرت النتائج لنظم الكوبالت حتى درجة حرارة  $1000^{\circ}\text{C}$  أن العينات تصبح ثابتة عند درجة حرارة  $550^{\circ}\text{C}$ .  $700^{\circ}\text{C}$  معتمد على نوع الوقود ويعنى أن النظام تحت الدراسة يكون ثابتاً عند نفس درجة

الحرارة. ويظهر التحليل الحراري التفاضلي بعض المجموعات الوظيفية التي تعنى حدوث تفاعلات طاردة للحرارة نتيجة تكسير باقى المواد العضوية في العينات. ويظهر أيضا بعض المجموعات الوظيفية في التحليل الحراري التفاضلي وذلك نتيجة لتصاعد الماء. ويكون النظام قيد الدراسة



#### ب. حيود الأشعة السينية (XRD):

تم دراسة هذا النوع من الأشعة لاصباغ سواء كانت المادة تحت الدراسة (العينات الكوبالت) متبلورة أو غير متبلورة من خلال المجموعات الوظيفية، نلاحظ في البداية أن المادة تحت الدراسة تكون غير متبلورة ومع زيادة درجة حرارة التلدين ومع الوصول إلى درجة حرارة عالية يؤدي إلى زيادة درجة التبلور للمادة تحت الدراسة. تم حساب الحجم الحبيبي لاصباغ تحت الدراسة باستخدام معادلة scherrer وباستخدام قاعدة ارشميدس في حساب كثافة العينات والمقارنة بالنتائج العملية.


#### ج. الميكروскоп الإلكتروني النافذ (TEM):

تم استخدام الميكروскоп الإلكتروني النافذ لفحص السطح الخارجي للعينات ونجد في عينات نظم الكوبالت أن هناك أشكال لسطح العينات مثل الرقائق كما هو موجود في عينات نظام اليوريا وتنظم مع زيادة نسبة كاتيون الكوبالت وتصبح دائرية. يستخدم أيضا في حساب الحجم الحبيبي للعينات قيد الدراسة فنجد أن الحجم يقل مع زيادة نسبة أيون الكوبالت.

### رابعا: خصائص التركيب البلوري لاصباغ السراميك لنظام $\text{Ni}_y\text{Mg}_1\text{Al}_2\text{O}_4$ باستخدام أنواع الوقود المختلفة:

#### أ. التحليل الحراري (TG - DTA):

بدراسة التحليل الحراري الوزني للعينات المحتوية على كاتيون النيكل حتى درجة حرارة  $1000^{\circ}\text{C}$ . وجد أن العينات تصبح ثابتة عند درجة حرارة  $650-700^{\circ}\text{C}$  م معتمد على نوع الوقود. أيضا يظهر التحليل الحراري التفاضلي بعض المجموعات الوظيفية التي تعنى أن يحدث تفاعلات طاردة للحرارة نتيجة تكسير باقى المواد العضوية في العينات. ويظهر أيضا بعض المجموعات الوظيفية في التحليل الحراري التفاضلي وذلك نتيجة لتصاعد الماء. ويكون النظام تحت الدراسة



## ب. حيود الأشعة السينية (XRD):

دراسة هذا النوع من الأشعة لنظم النيكل تحت الدراسة وكذلك إذا كانت المادة متبلورة أو غير متبلورة من خلال المجموعات الوظيفية. نلاحظ في البداية المادة تحت الدراسة غير متبلورة ومع زيادة درجة حرارة التدرين تظهر المادة قيد الدراسة في صورتها البلورية ومع الوصول إلى درجة حرارة عالية تؤدي إلى زيادة درجة التبلور للمادة. تم حساب الحجم الحبيبي للأصياغ تحت الدراسة باستخدام معادلة scherrer وباستخدام قاعدة أرشميدس في حساب كثافة العينات تحت الدراسة والمقارنة بالنتائج العملية.

## ج. الميكروسكوب الإلكتروني النافذ (TEM):

وباستخدام الماسح الإلكتروني لفحص السطح الخارجي للعينات. نجد في عينات نظم النيكل أن هناك أشكال للسطح مثل الرقائق وكذلك الدائرية وتنتظم مع زيادة نسبة كاتيون النيكل. تم استخدامه أيضا في حساب حجم الجزيئات للعينات ومقارنتها بالنتائج إلى تم الحصول عليها عن طريق الأشعة السينية، وطريقة أرشميدس وأظهرت النتائج تطابقاً ملحوظاً بينهم.

## الفصل الرابع الجرع التطبيقي لأصياغ السيراميك

### أولاً : استخدام مسحوق اللون الأزرق لنظم $\text{Co}_x\text{Mg}_1 - \text{Al}_2\text{O}_4$ في إعداد المواد السيراميكية الملونة.

تم إعداد المواد السيراميكية الملونة باستخدام ١٠ % (وزن / وزن) من مسحوق أصياغ السيراميك للنظم المختلفة في درجة الحرارة  $1100 - 1150^{\circ}\text{C}$  في أوقات تدرين مختلفة لكل نظام. باستخدام الطيف الإنعاكسي أمكن التمييز بين المواد السيراميك الملونة والمسحوق. فإن اللون الأزرق الناتج على المواد السيراميكية أكثر كثافة بكثير عن المسحوق وكذلك المواد السيراميك الملونة والمولدة لمدة ٣٠ دقيقة لأكثر من ١٥ دقيقة في كثافة اللون.

## ثانياً : استخدام مسحوق اللون السماوي لنظم $\text{Ni}_y\text{Mg}_1 - \text{Al}_2\text{O}_4$ في إعداد المواد السيراميكية الملونة.

تم إعداد المواد السيراميكية الملونة باستخدام ١٠ % (وزن / وزن) من مسحوق أصباغ السيراميك للنظم المختلفة في درجة الحرارة  $1100 - 1150^{\circ}\text{C}$  في أوقات تلدين مختلفة لكل نظام. باستخدام الطيف الإنعاكسي أمكن التمييز بين المواد السيراميك الملونة والمسحوق. فإن اللون الليموني الناتج على المواد السيراميكية يختلف تماماً بكثير عن المسحوق (اللون السماوي) وكذلك المواد السيراميك الملونة والمولدة لمدة ٣٠ دقيقة تزداد كثافتها في نفس الاتجاه عن اللون لمدة ١٥ دقيقة.

## ثالثاً: تأثير الأحماض والقواعد على المواد السيراميكية والمسحوق الملونة

الأحماض المعدنية المركزية والمخففة مثل حمض الكبريتิก ، حمض الهيدرو كلوريك ، حمض النيتريك لا يؤثر على مسحوق الأصباغ والمواد السيراميكية الملونة. ولكن ، أثر حمض فلوريد الهيدروجين على الأصباغ بعد ١٤ يوماً. هيدروكسيد الصوديوم والأمونيوم لا يؤثران على مسحوق الأصباغ والمواد السيراميكية الملونة .