

الملخص العربي

- الباب الأول

تعتبر صناعة الطوب الطفلي من الصناعات الإستراتيجية الهامة وذلك نظراً لحيويتها والاحتياج إلى المنتج بكميات هائلة وخاصة في حركة التعمير الحالية وبناء مدن جديدة بجمهورية مصر العربية - ومن الناحية التكنولوجية فإن صناعة الطوب الطفلي تعد من الصناعات المستفيدة للطاقة وخاصة الطاقة الحرارية .

لعل من أهم العوامل التي تؤثر في صناعة الطوب الطفلي وكفاءتها هي نوعية الخامات المستخدمة ، من ناحية تركيبها الكيميائي والمعدني حيث يحدان إلى درجة كبيرة الخواص السيراميكية للمنتج (المحروق) .

فجد مثلاً أن طفلات المونتمورولينيت تميز بحساسيتها العالية عند التجفيف والحريق مقارنة بالطفلات الكاولينيه والإيليتية حيث يرجع ذلك أساساً إلى حبيباته عالية المسامية وقابليتها للانتقاش بالماء وصعوبة تجفيفها وكثير درجة انكماسها مقارنة بالكاولينيت والإيليت فالخامات الأنسب للطوب الطفلي هي الأقل حساسية للتجمد ذات الانكماس الأقل لتقليل الاجهادات التي تنشأ أثناء التصنيع والذي يؤدي إلى نسبة عالية من الكسر .

ومن الناحية الكيميائية فإن خامات الطوب الطفلي تميز بأنها خامات طينية تحتوى على نسبة منخفضة من أكسيد الألومنيوم ونسبة لأبأس بها من أكاسيد الحديد والأكاسيد الأخرى الصهاره مثل أكسيد البوتاسيوم والصوديوم وفي واقع الأمر فإن صناعة الطوب الطفلي تواجه كثيراً من المشاكل الفنية التي تؤدي إلى زيادة نسبة العادم في الطوب المنتج وذلك نتيجة للاجهادات المختلفة التي تواجه الطوبية أثناء التشكيل والتجمد والحريق فلابد من دراسة الخامة المتاحة جيداً وتحديد خواصها المعدنية والحرارية والكيميائية ، وأثر ذلك على استخدامها كخامة لصناعة الطوب الطفلي والعمل على التغلب على المشاكل التي تواجهها مثلاً بإضافة مواد مفتحة مثل الرمل وكسر الطوب المطحون حيث تسهل عملية التجفيف وخروج الماء دون حدوث درجة انكماس كبيرة عن طريق تقليل اللدونة وبالتالي تقليل نسبة الماء اللازم للتشكيل .

وتحد أيضاً إضافة المواد العضوية وخاصة الليفية ونشارة الخشب لخطة الخامات الطينية في صناعة الطوب الطفلي من مساعدات الانتاج لتحسين خواص الطوب الناتج مع تحسين الموازنة الاقتصادية عن طريق خفض الطاقة الحرارية فضلاً عن زيادة الانتاجية وتقليل العادم.

وهذه المواد العضوية بتركيبتها الليفي تعطى تقوية للطوب الخضراء والجافة (قبل وبعد التجفيف على الترتيب) حيث ان وجود هذه الالياف تمثل نوعاً من التسلیح للطوب المصنوعة من الخامات الطينية فيمكن ان تحمل الاجهادات الكبيرة التي تنتج عن الانكماش أثناء عملية التجفيف وبالتالي يمكن تجفيفها بمعدلات اعلى مما ينتج عنه وفرا في الوقود المستهلك وزيادة الانتاجية الممكنة .

كما ان احتراق هذه المواد العضوية أثناء عملية حريق الطوب ينتج عنه قدرًا من المسامية وبالتالي يعطى توفرًا في طاقة الحريق بجانب ظروف عزل حراري جيدة للمنتج نتيجة الوزن النوعي الاصغر ودرجة المسامية الاكبر والتي تحسن من صفات العزل الحراري للطوب الناتج .

تقييم إضافة بعض المخلفات مثل عوادم كسر الطوب المتوفرة والمترافقه بكثبيات كبيرة في مصانع الطوب الطفلي وكذلك تقييم إضافة بعض المخلفات العضوية مثل نشارة الخشب الى خامات الطفلة المستخدمة في صناعة الطوب الطفلي وذلك لتحقيق الفوائد الآتية :-

• من الناحية الفنية: تحسين خواص الطوب المنتج المختلفة مثل المقاومة للكسر والمسامية وقوة التحمل والعزل الحراري

• من الناحية الاقتصادية : توفير في المواد الخام الازمة لصناعة الطوب التي تعد من الصناعات الاستراتيجية في جمهورية مصر العربية نظراً لحركة التعمير المستمرة وايضاً تحسين الموازنة الاقتصادية لصناعة الطوب الطفلي عن طريق توفير الطاقة وقلة العادم .

• من الناحية البيئية : من خلال التخلص من الكميات الهائلة المتراكمة من كسر الطوب في مصانع إنتاج الطوب الطفلي وأيضاً التخلص من نشارة الخشب بمحاصن الأخشاب وذلك بإعادة تدويرها مرة أخرى بطريقة آمنة في صناعة الطوب الطفلي مما ينعكس إيجابياً على المشاكل البيئية المختلفة في مصر .

- الباب الثاني

ويحتوى هذا الفصل على إعداد وتجهيز المادة الخام وتوصيف خصائص الطفلة المستخدمة ويحتوى على شرح وافي للأجهزة المستخدمة لتحديد الأطوار المختلفة عن طريق استخدام حبود الأشعة السينية والتحليل الحراري التفاضلى وجهاز الأشعة السينية الوميضية لتحليل العناصر الموجودة فى الطفلة ويختخص العمل بدراسة الاستفادة من عوادم الطوب المنتج المتراكم خلال سنوات الانتاج السابقة بشركة مصر لإنتاج وبيع الطوب الطفلى ومواد البناء " مصر بريك" والذى تقدر كمياته بمئات الاطنان وذلك باضافتها ، بعد طحنها ، الى شحنة الخامات لصناعة الطوب الطفلى بالشركة وتوصيف الخامات لانتاج منتج ذو جودة عالية مما يعود بالنفع على الشركة من الناحية الفنية والاقتصادية وكذلك البيئية وسيتم العمل بالدراسة من خلال المحاور الآتية :-

١- دراسة التركيب المعدنى والكيمياى والتصرف الحرارى وتحديد نسبة اللدونة لخامة الطفلة ، وكذا لعينات من كسر الطوب.

٢- تحضير خلطات بنسب مختلفة من خامة الطفلة والرمل وكسر الطوب بعد طحنها لحجم حبيبات مختلفة (ناعم وخشون) ونشارة الخشب الناعم .

٣- تعين درجة اللدونة للخلطات المحضررة فى (٢) .

٤- تحضير عينات معملية من الطوب باستخدام البائق (extruder) ويدرس تصرف العينات عند التجفيف والحرق عند درجات حرارة مختلفة وكذا خواص المنتج الطبيعية والمكانيكية والمعدنية مثل المقاومة للكسر ، وامتصاص الماء ، والانكماس والتركيب المعدنى ، لتقييم النتائج وتحدد نسب اضافة كسر الطوب وحجم حبيباته التى تعطى أفضل النتائج .

- الباب الثالث

من دراسة النتائج المعملية وجد ان التركيب المعدنى لشحنة الخامه وذلك باستخدام حيود الأشعة السينية تم تعين المعادن الغير طينية نجد ان الطفلة تكون بصفة رئيسة من معن Montmorillonite ويعتبر معدن ال Montmorillonite,Kolinite,Illite ويمثل معدن Illite .

تم تعين التركيب الكيميائى للخامه من خلال تعين النسبة الكمية للاكاسيد المكونه باستخدام جهاز ال XRF والنتائج أوضحت ان المكونات الاساسية للخامه هي اكاسيد الالومينا والسيلیکون والحديد بجانب اكاسيد القلويات والكلاسيوم والمنجنيز ويمكن اعتبار هذه الطفلة نوع منخفض الجودة نسبياً نظراً لنسبة الالومينا المنخفضة بها .وتم ايضاً تعين التوزيع الحبيبي للطفلة وجد ان الطفلة تحتوى على نسبة عالية من الحجم الحبيبي الدقيق حيث تحتوى على نسبة ٣٩,٥% clay ونسبة ٥١,٥% silt ونسبة قليلة من الرمل ٩,٥% وتم توقع التوزيع الحبيبي على Folks clay-silt-sand ternary diagram وجد ان الطفلة تفتقر الى الجزء الخشن نسبياً (الرمل) وعلى ذلك فان يلزم إضافة مادة غير بلاستيكية خشنة نسبياً مثل الرمل او مطحون كسر الطوب للخامه حتى تصبح ملائمه لصناعة الطوب .

ومن دراسة تأثير اضافة الرمل و نشاره الخشب بجانب كسر الطوب على العينات المفضلة بتحضير عينات معملية من الطوب مع اضافات من الرمل بنسب مختلفة وحجوم حبيبات مختلفة ونشارة الخشب وتم تحديد نسبة اللدونه والتصرف عند التجفيف والحريق و خواص المنتج المحروق وتقارن النتائج وتحدد احسن الظروف لخلط كسر الطوب والرمل و نشاره الخشب مع الخامات. دراسة تصرفها عند التجفيف والحريق معملياً أولاً لتحديد معدل التجفيف والحريق المثاليين ثم تنقل هذه النتائج للتطبيق على المستوى الصناعي بالشركة.

وقد اوضحت نتائج الدراسة ان الطفلة لا يمكن الاستفاده منها فى صناعة طوب البناء حيث ان نسبة المياه اللازمه للتشكيل (نسبة اللدونه عاليه ٤٨%) مما يزداد معها مشاكل التجفيف وأيضاً تزداد الطاقة اللازمه ومن العوامل التي تساعد على تقليل قيمة لدونه الخامه هي اضافة بعض المواد غير البلاستيكية مثل الرمل او مطحون كسر الطوب لخفض الماء اللازمه للتشكيل .

وقد تم دراسة إضافة الرمل بنسبة ٤٠ % ومجروش الطوب المحروق الناعم (٦٠، ٣٠ مللى متر) والخشن (١٦-٢ مللى متر) بنسب مختلفة (١٠% و ٢٠% و ٣٠%) وإضافة نشاره الخشب بنسب ٥٥% و ١٠% وعين تأثير ذلك على درجة لدونة الخامات وصفة الطوب الناتج عند التجفيف والحرق . ومن نتائج الدراسة تبين ان اضافة الرمل بنسبة ٤٠ % و مطحون الطوب المحروق الناعم بنسبة ٣٠% و نشاره الخشب الناعم بنسبة ٥٥% تحسن صفات الطوبية الجافة والمحرقة ويمكن الاستفادة منها بإضافة هذه الإضافات فى صناعة الطوب الطفى بجمهورية مصر العربية .