


ملخص الرسالة

تعتبر الخلايا الفوتوفولطية أحد اهم الوسائل المستخدمة لتحويل الطاقة الشمسية الى طاقة كهربائية حيث انها تتميز بالنظافة والامان. ولكن ارتفاع التكلفة الاقتصادية لتصنيع الخلايا الشمسية (PV Cells) من المواد البلاستيكية كان عائقاً كبيراً في انتشارها. استخدمت ايضاً الخلايا الالكترولية السائلة الذي يستخدم فيها الكتروليت سائل ومن عيوبها تسرب وتبخر السائل وايضاً عدم الثبات وصعوبة النقل من مكان لآخر مما دعى للبحث في استخدام الكتروليت صلب كبديل للالكتروليتات السائلة.

وتهدف الدراسة الحالية الى تحضير وتصنيف الكتروليت صلب من النوع (P) لاستخدامه في الخلايا الشمسية. هذا الالكتروليت عبارة عن مصفوفة من بوليمر البولي فينيل الكحول به حبيبات من يوديد النحاس في حجم النانومترية وايضاً اليود الحر داخل المصفوفة والذي له اهمية كبيرة في تكوين مراكز تعلم على الاكسدة والاختزال (redox couple I^- / I_3^-).

و تتلخص نتائج الدراسة في الآتي:-

1. تم تحضير مجموعة من متراتب نانومترى وذلك باختزال كلوريد النحاس ببوديد الصوديوم للحصول على حبيبات نانومترية من يوديد النحاس داخل بوليمر من بولي فينيل الكحول وذلك بتغيير النسبة بين يوديد الصوديوم الى كلوريد النحاس



2. تم توصيف الرقائق الصلبة المحضرة باستخدام تقنيات مختلفة:

(a) تم دراسة حيود الأشعة السينية (X-ray Diffraction XRD) حيث أوضحت النتائج وجود قمة للشدة عند بعض زوايا الحيود التي تشير احدهما الى PVA حيث وجود تبلور بالإضافة الى ان حبيبات يوديد النحاس تكونت داخل البوليمر في حجم النانومترية في الطور السادس وتم حساب حجمها باستخدام معادلة شيرير حيث اظهرت ان متوسط حجم الحبيبات حوالي 55 نانومتر..

(b) تم دراسة الميكروسكوب الالكتروني الماسح (SEM) حيث أظهرت النتائج ان حبيبات يوديد النحاس (CuI) موزعة داخل البوليمر توزيعاً متجانساً وهذه الحبيبات متحدة مع بعضها مكونة تجمعات (aggregations) تتزايد في الحجم بزيادة نسبة $C (NaI/CuCl_2)$.

(c) تم دراسة طيف الأشعة تحت الحمراء (FT-IR Transmission Spectra) في المدى من 400 إلى 4000 سـ¹. حيث أوضحت النتائج ظهور بعض قمم الامتصاص تشير الى امتصاص بعض الروابط مثل

الامتصاص المميزة لمصفوفة PVA مع وجود يوديد النحاس.

(d) وكذلك تم دراسة الخواص الحرارية (TGA) في درجات حرارة من 30 إلى 400 درجة سيلزية. حيث أوضحت النتائج بأن الثبات الحراري للعينات يتحسن بزيادة نسبة (NaI/CuCl₂) C. وقد تم حساب طاقة التنشيط من تناقص الكتلة مع الحرارة والتي يحدث عندها تحلل PVA والتي تشير إلى انطلاق جزيئات الماء من مجموعات OH.

(e) كذلك تم دراسة الموصلية الكهربائية للمترابط النانومترى باستخدام جهاز طيف الممانعة الكهربائية (AC Spectroscopy) عند درجات حرارة وترددات مختلفة. حيث تتزايد مع كل من زيادة درجة الحرارة والتردد. حيث وجد ان طاقة التنشيط تتراوح ما بين 0.33 الى 1.24 الكترون فولت وكذلك قيم S تتراوح بين 0.026 الى 0.75 والتي أوضحت بأن ميكانيكية التوصيل تتبع نموذج التوصيل بقفز الالكترونات (Hopping mechanism).

(f) ايضاً تم دراسة خواص العزل الكهربائي للعينات عند درجات حرارة وترددات مختلفة والتي اظهرت زيادة كل من 'ع', 'ع' مع درجات الحرارة وانخفاضهما مع التردد والذي يتواافق مع علاقة ديباي.

(g) كما تم دراسة طيف الامتصاص الضوئي (Optical Absorption Spectra) في مدى الأطوال الموجية من 190 إلى 1100 نانومتر. حيث أمكن حساب متوسط قيم الفجوة الطافية في المدى الطيفي المذكور للمترابط النانومترى والتي تساوى 2.05 الكترون فولت بالنسبة لانتقال المباشر وبالنسبة لانتقال غير المباشر 0.97 الكترون فولت. ايضاً تم حساب طاقة التنشيط (طاقة اورباخ) وقيمها تتراوح ما بين 0.35 الى 1.17 الكترون فولت.

مما سبق يمكن ان نلخص انه يمكن استخدام الالكتروليت الصلب المكون من يوديد النحاس الموجود بحجم النانومترية داخل مصفوفة البولي فينيل الكحول كمترابط نانومترى في الخلايا الفوتوفولطية.