

الملخص العربي

الفصل الأول (المقدمة) :

يحتوي هذا الفصل على مقدمة في التركيب البنائي للزيوليت ومنها (ZSM-5) وملخص الابحاث السابقة المنشورة في مجال تحضير الزيوليت (ZSM-5) و خواصه وتطبيقاته.

الفصل الثاني (الجزء التجريبي) :

يحتوي هذا الفصل على وصف الكيماءيات والمحاليل المستخدمة في تحضير ZSM-5 بإستخدام مصادر الألومنيوم مختلفة (الومينات الصوديوم ، كلوريد الألومنيوم ، نترات الألومنيوم وألومنيوم أيزو بروبوكسيد) و مصادر سليكون مختلفة (تترا إيثيل اورثوسليكات و السيليكا الغروية AS30) و مصادر عامل موجه مختلفة (تترا بروبيل أمونيوم هيدروكسيد و ثنائية الصوديوم إيثيلين ثنائي الأمين رباعي حمض الأستيك) . هذا الجزء يحتوي أيضا على شرح كامل للطرق التحليلية والمعاملات الفزيائية المختلفة لوصف المركب المحضر (ZSM-5) باستخدام حيود الأشعة السينية (XRD) ، ومساحة السطح (BET) ، والتحليل العنصري (EDS) ، وجهاز قياس أطيف الأشعة تحت الحمراء (FT-IR) ، والميكروسکوب الإلكتروني (TEM) . كما يحتوي أيضا على دراسة تأثير الزيوليت (ZSM-5) على ازالة العناصر الثقيلة الألبانية (الرصاص ، النحاس ، الكوبالت ، النيكل) من المحاليل المائية ذات التركيزات ٢٧.٥, ٢٠.٥٦, ٢٥.٧٧, ٢٠ مليجرام لكل لتر على التوالي وقد تم قياس تركيز المحاليل قبل وبعد عملية الفصل باستخدام جهاز الامتصاص الذري (AAS). وقد تم استغلال النتائج السابقة في تحضير العوامل الحفازة الآلية:

.(Ni-ZSM-5)، (Co-ZSM-5)، (Cu-ZSM-5)، (Pb-ZSM-5)

الفصل الثالث (مناقشة النتائج) :

ويتضمن مناقشة النتائج وتحليلها

أولاً : مناقشة النتائج الخاصة بالزيوليت المحضر (ZSM-5) والعوامل الحفازة المحضرية

.(Ni-ZSM-5)، (Co-ZSM-5)، (Cu-ZSM-5)، (Pb-ZSM-5)

أ. حيود الأشعة السينية (XRD):

تم دراسة هذا النوع من الأشعة لجميع العينات المحضررة ووُجِد أنَّها تعطِّي قمَّةً مميزةً عند $2\theta=20^{\circ}-25^{\circ}$. وهذا يدلُّ على تكون الزيلوليت ZSM-5. وقد تم حساب الحجم الحبيبي للعينات المحضررة باستخدام معادلة Scherrer . وقد تم دراسة نسبة التبلور وذلك من خلال مقارنة جميع العينات بالعينة المحضررة باستخدام (الومينات الصوديوم ، تتراء إيثيل أورثوسيليكات ، تتراء بروبيل أمونيوم هيدروكسيد) عند ١٨٠ درجة لمندة ١٢٠ ساعة ووُجِد أنَّ الحجم الحبيبي (في حالة أزمنة ودرجات حرارة مختلفة) يزداد طبقاً للترتيب الآتي :

$180^{\circ}\text{C} \text{ (50hr)} \text{ (63.58nm)} < 100^{\circ}\text{C} \text{ (120hr)} \text{ (71.95nm)} < 180^{\circ}\text{C} \text{ (120hr)} \text{ (78.56nm)} < 100^{\circ}\text{C} \text{ (50hr)} \text{ (88.71nm)}$.

بينما نسبة التبلور (في حالة أزمنة ودرجات حرارة مختلفة) تزداد طبقاً للترتيب الآتي :

$100^{\circ}\text{C} \text{ (50hr)} \text{ (27.84\%)} < 100^{\circ}\text{C} \text{ (120hr)} \text{ (64.66\%)} < 180^{\circ}\text{C} \text{ (50hr)} \text{ (70.45\%)} < 180^{\circ}\text{C} \text{ (120hr)} \text{ (100\%)}$.

وقد وجد أنَّ مصادر الألومنيوم لها تأثير قوي على خصائص الزيلوليت ZSM-5 المتكون حيث وجد أنَّ الحجم الحبيبي يزداد طبقاً للترتيب الآتي :

الومينات الصوديوم (nm 78.56) > نترات الألومنيوم (nm 104.87) > كلوريد الألومنيوم (nm 112.30) < ألومنيوم أيزو بروبوكسيد (nm 119.15).

بينما نسبة التبلور تزداد طبقاً للترتيب الآتي :

الومينيوم أيزو بروبوكسيد (83.81%) > نترات الألومنيوم (85.58%) > كلوريد الألومنيوم (100.90%) > الومينات الصوديوم (100%).

وقد وجد أنَّ مصادر السيليكون لها تأثير قوي على خصائص الزيلوليت ZSM-5 المتكون حيث وجد أنَّ المركب المتكون باستخدام تتراء إيثيل أورثوسيليكات هو ZSM-5 فقط بينما المركب المتكون باستخدام السيليكا الغروية AS30 هو ZSM-5 بالإضافة إلى Analcime. وقد وجد أنَّ الحجم الحبيبي يزداد طبقاً للترتيب الآتي :

تتراء إيثيل أورثوسيليكات (nm 78.56) > السيليكا الغروية AS30 (nm 95.80).

بينما نسبة التبلور تزداد طبقاً للترتيب الآتي :

السيليكا الغروية AS30 (٩٠.٦٪) > تترا إيثيل أورثو سيليكات (١٠٠٪).

وقد وجد ان مصادر العامل الموجه لها تأثير قوي علي خصائص الزيوليت ZSM-5 المتكون حيث وجد أن الحجم الحبيبي يزداد طبقاً للترتيب الآتي :

تترا بروبيل أمونيوم هيدروكسيد (٥٦.٧٨ nm) > ثنائي الصوديوم إيثلين ثنائي الأمين رباعي حمض الأستيك (٦٨.٧٠ nm).

بينما نسبة التبلور تزداد طبقاً للترتيب الآتي :

ثنائي الصوديوم إيثلين ثنائي الأمين رباعي حمض الأستيك (٤١.٧٣٪) > تترا بروبيل أمونيوم هيدروكسيد (١٠٠٪).

وتم تم دراسة هذا النوع من الأشعة للعوامل الحفازة المحضره الآتية

(Pb-ZSM-5)، (Co-ZSM-5)، (Cu-ZSM-5)، (Ni-ZSM-5). ووجد انها تعطي نفس القمم المميزة للزيوليت ZSM-5 ولكن هناك اختلاف في شدة تلك القمم وهذا يؤكد دخول تلك المعادن في الزيوليت ZSM-5 وقد لوحظ ان شدة القمم للعينات المجففة عند ٣٠٠ درجة اكثر من شدة القمم للعينات المجففة عند ١٠٠ درجة.

بـ.أطیاف الأشعة تحت الحمراء (FT-IR):

تم دراسة هذا النوع من التحليل لجميع العينات المحضره للزيوليت ZSM-5 وأدت الي ظهور المجموعات الوظيفية المميزة له وهي cm^{-1} ١٢٢٥، ٤٥٠، ٧٩٠، ٥٥٠، ١٠٨٠. كما تم أيضاً دراسة هذا النوع من التحليل للعوامل الحفازة المحضره الآتية

(Pb-ZSM-5)، (Co-ZSM-5)، (Cu-ZSM-5)، (Ni-ZSM-5). ووجد انها تعطي نفس المجموعات الوظيفية المميزة للزيوليت ZSM-5 ولكن هناك اختلاف في شدة تلك المجموعات وهذا يؤكد دخول تلك المعادن في الزيوليت ZSM-5.

ج.امتزاز النيتروجين :

تم دراسة هذا النوع من التحليل لجميع العينات المحضره للزيوليت ZSM-5 وأدت الى الحصول على معلومات بخصوص مساحة السطح و حجم المسام وقطرها.ووجد أن العينات المحضره باستخدام ازمنه ودرجات حرارة مختلفة تزداد مساحة سطحها طبقاً للترتيب الآتي :

$100^{\circ}\text{C} (120\text{hr}) (151\text{m}^2/\text{g}) < 100^{\circ}\text{C} (50\text{hr}) (168.5 \text{ m}^2/\text{g}) < 180^{\circ}\text{C} (50\text{hr}) (184.1 \text{ m}^2/\text{g}) < 180^{\circ}\text{C} (120\text{hr}) (290.1 \text{ m}^2/\text{g}).$

كما وجد أيضاً أن العينات المحضره باستخدام أكثر من مصدر للألومنيوم تزداد مساحة سطحها طبقاً للترتيب الآتي :

كلوريد الألومنيوم ($\text{m}^2/\text{g} 153.1$)>الألومنيوم أيزوبروبوكسيد ($\text{m}^2/\text{g} 171.8$)>نترات الألومنيوم ($\text{m}^2/\text{g} 212.4$).>الألومينات الصوديوم ($\text{m}^2/\text{g} 290.1$).

كما وجد أيضاً أن العينات المحضره باستخدام أكثر من مصدر لليسيكون تزداد مساحة سطحها طبقاً للترتيب الآتي :

السيليكا الغروية AS30 ($\text{m}^2/\text{g} 109.8$)>تترا إيثيل أورثو سيليكات ($\text{m}^2/\text{g} 290.1$).

كما وجد أيضاً أن العينات المحضره باستخدام أكثر من مصدر للعامل الموجه تزداد مساحة سطحها طبقاً للترتيب الآتي :

ثنائي الصوديوم إيثيل ثانوي الأمين رباعي حمض الأستيك ($\text{m}^2/\text{g} 141.4$)> تترا بروبيل أمونيوم هيدروكسيد ($\text{m}^2/\text{g} 290.1$).

د.التحليل العنصري (EDS) :

تم دراسة هذا النوع من التحليل لجميع العينات المحضره للزيوليت ZSM-5 وأدت الى الحصول على معلومات بخصوص نسبة العناصر الموجودة ونوعها ووجد أن جميع العناصر تحتوي على عناصر السيликون ، الألومنيوم ، الصوديوم ، والأكسجين ولكن العينة المحضره باستخدام كلوريد الألومنيوم تحتوي بالإضافة للعناصر السابقة على عنصر الكربون.

هـ.الميكروسكوب الإلكتروني النافذ (TEM):

تم استخدام الميكروسكوب الإلكتروني النافذ لفحص السطح الخارجي لعينات ZSM-5 المحضرة ووجد أن العينة المحضرة باستخدام (تترا إيثيل أورثو سيليكات ،الومينات الصوديوم ، تترا بروبيل أمونيوم هيدروكسيد) عند ١٠٠ درجة لمدة ٥٠ ساعة لها صورة ضعيفة جدا نظراً لصغر نسبة تبلورها وتبلور في شكل دائري. بينما تبلور العينة المحضرة باستخدام (تترا إيثيل أورثو سيليكات ،الومينات الصوديوم ، تترا بروبيل أمونيوم هيدروكسيد) عند ١٠٠ درجة لمدة ١٢٠ ساعة في شكل نظام المعيني القائم. بينما تبلور العينة المحضرة باستخدام (تترا إيثيل أورثو سيليكات ،الومينات الصوديوم ، تترا بروبيل أمونيوم هيدروكسيد) عند ١٨٠ درجة لمدة ٥٠ ساعة في شكل ناقص الاوجه. بينما تبلور العينة المحضرة باستخدام (تترا إيثيل أورثو سيليكات ،الومينات الصوديوم ، تترا بروبيل أمونيوم هيدروكسيد) عند ١٨٠ درجة لمدة ١٢٠ ساعة في شكل مكعب. بينما تبلور العينات المحضرة باستخدام كلوريد الألومنيوم و نترات الألومنيوم والسيليكا العروية AS30 في شكل النظام السادس. بينما تبلور العينة المحضرة باستخدام الألومنيوم أيزوبروبوكسيد في شكل نظام المعيني القائم. بينما تبلور العينة المحضرة باستخدام ثنائي الصوديوم إيثيلين ثانئي الأمين رباعي حمض الأستيك في كلا من الشكل السادس واللوجي.

ثانياً : مناقشة النتائج الخاصة بفصل العناصر الثقيلة من المحاليل المائية

تم دراسة تأثير الزيوليت (ZSM-5) على إزالة العناصر الثقيلة الأوتية (الرصاص ، النحاس ، الكوبالت ، النikel) من المحاليل المائية ذات التركيزات ذات التراكيمات ٢٧.٥, ٢٥.٧٧, ٢٠, ٢٧.٥ ملagram لكل لتر على التوالي . وقد تم دراسة تأثير الزمن على عملية الفصل ووجد أن زمن الاتزان لتلك العناصر هو ١٢٠ دقيقة لكل من عنصري الرصاص والنحاس، بينما ٦٠ دقيقة لكل من عنصري الكوبالت والنikel. ووجد أن عملية الفصل لعناصر الرصاص والنحاس والكوبالت تتبع التفاعل من الرتبة الثانية، بينما تتبع عملية الفصل لعنصر النikel التفاعل من الرتبة الأولى. وقد تم دراسة تأثير قيمة الأس الهيدروجيني على عملية الفصل ووجد أن نسبة الإزالة لعنصر الرصاص من المحاليل المائية تزداد تدريجياً عند تغير قيمة الأس الهيدروجيني من ٢.١٣ إلى ٤.٩٩ ثم تقل غند القيم الاعلى. ووجد أن نسبة الإزالة لعنصر النحاس من المحاليل المائية تزداد تدريجياً عند تغير قيمة الأس الهيدروجيني من ٤.٤٤ إلى ٦.٦٠. وجد أن نسبة الإزالة لعنصر الكوبالت من المحاليل المائية تزداد تدريجياً عند تغير قيمة الأس الهيدروجيني من ٢.٣١ إلى ٦. وجد أن

نسبة الإزالة لعنصر النيكل من المحاليل المائية تزداد تدريجياً عند تغيير قيمة الأُس الهيدروجيني من ٢.٥٠ إلى ٥.٨٤ وقد تم دراسة تأثير ثلاث درجات للحرارة (٣٠, ٤٠, ٥٠ درجة) على عملية الفصل على تركيزات مختلفة من محاليل العناصر السابقة ووجد أن نسبة الإزالة تزداد مع زيادة درجة الحرارة وقد تم دراسة بعض أيزوثيرم الامتصاص (لانجمير و فرنديش) ووجد أن جميع العناصر تتبع لانجمير. وقد تم دراسة بعض الدوال الترموديناميكية (المحتوى الحراري ، الانتروبي ، القوة الدافعة للتفاعل) ووجد أن إزالة عناصر الرصاص والنحاس والكوبالت من المحاليل المائية تكون ماصة للحرارة بينما إزالة عنصر النيكل من المحاليل المائية يكون طارد للحرارة. ووجد أن عملية الامتزاز لعنصر الرصاص تكون كيميائية بينما عملية امتزاز عناصر النحاس والكوبالت والنيكل تكون فيزيائية. ووجد أن جميع قيم القوة الدافعة للتفاعل سالبة وهذا يدل على أن عملية الفصل تكون تلقائية وسهلة . ووجد أن جميع قيم الانتروبي لعناصر الرصاص والنحاس والكوبالت موجبة وهذا يدل على زيادة درجات الحرية بينما جميع قيم الانتروبي لعنصر النيكل سالبة وصغيرة جداً وهذا يدل على صغر درجات الحرية.