

ملخص الرسالة

تستهدف هذه الدراسة تحضير و دراسة بعض الخصائص الفيزيائية لمركبات سيرميك السيليكا المشاب بجسيمات نانومترية من الزنك فريت وذلك لأهمية تطبيقات مركبات الفريت فى بعض صناعات الألكترونيات و الأجهزة العلمية الدقيقة على سبيل المثال أجهزة التليفزيون و أجهزة الذاكرة و دوائر الميكرويف و أجهزة القياس الكهربى. ولقد تم تحضير مركبات سيرميك السيليكا المشاب بجسيمات الزنك فريت النانومترية في صورة $x(\text{ZnFe}_2\text{O}_4)/(100-x)\text{SiO}_2$ حيث ($x=40,60,80$ wt. %) بطريقة sol- gel على هيئة اقراص وقد تم تحميص هذه الاقراص عند درجات حرارة فى المدى من ٧٠٠ الى ٩٠٠ °C وذلك لمدة ساعتين في الوسط الجوى العادى.

باستخدام حيود الاشعة السينية XRD و التحليل الحرارى TGA والماسح الألكترونى SEM تم توصيف المركبات وقد اوضحت النتائج أن جسيمات الزنك فريت المتكون نانومترية و ان أطوار الزنك فريت تبدأ فى الظهور عند درجة حرارة ٧٠٠ °C وتركيز ٤٠wt. % للزنك فريت ويزداد حجم الجسيمات بزيادة كل من درجة حرارة التحميص ونسبة الزنك فريت فى العينة .

كذلك تم دراسة الموصلية الكهربائية σ_{dc} لكل العينات المحضرة. فى مدى من درجات الحرارة بين ٥٠ الى ٢٠٠ °C . وظهرت النتائج تغير الموصلية الكهربائية مع تغير كل من نسبة الزنك فريت فى العينات و درجة حرارة التحميص. كما أظهرت النتائج وجود منطقتين مميزتين للتوصيل. فى المنطقة الاولى عند درجات الحرارة المنخفضة نسبيا ترجع عملية التوصيل الى انتقال الالكترونيّات بين المستويين Fe^{2+} و Fe^{3+} (hopping of electrons) وفى المنطقة الثانية عند درجات الحرارة المرتفعة نسبيا يكون التوصيل عن طريق الالكترونات المستقطبة (a small polarons).

وتم دراسة علاقة التيار والجهد للعينات عند درجة حرارة الغرفة. وقد اظهرت النتائج انه عند الجهود المنخفضة نسبيا تكون العلاقة خطية بين التيار والجهد (Ohmic region). وبزيادة الجهد يزداد التيار بعلاقة غير خطية (space charge region). وتم حساب تركيز حاملات الشحنة (concentration of charge carriers) لكل العينات حيث وجدت انها تقل بزيادة كل من درجة حرارة التحميص ونسبة الزنك فريت فى العينة .

وتم دراسة قياس الموصلية الكهربائية للتيار المتردد للعينات المحضرة σ_{ac} في مدى درجات الحرارة بين ($300^\circ\text{C} - 100^\circ\text{C}$) و مدى تردد ($100\text{KHz} - 5$) . حيث أوضحت النتائج ان تغير الموصلية مع التردد يتبع العلاقة الاسية $\sigma(\omega) = A \omega^s$ حيث تزداد الموصلية الكهربائية بزيادة التردد ووجد ايضا ان قيمة الأس s يقل مع زيادة درجة حرارة.

وكذلك تم دراسة كل من ثابت العزل الكهربى ϵ' و ثابت الفقد العزلى ϵ'' فى مدى حرارى ($300^\circ\text{C} - 100^\circ\text{C}$) و مدى تردد ($100\text{KHz} - 5$) . وقد اظهرت النتائج ان قيم كل ϵ' و ϵ'' تزداد بزيادة درجة الحرارة وتم تفسير ذلك تبعا لنموذج Koops حيث وجود علاقة توازى بين ميكانيكية التوصيل الكهربى و ميكانيكية الاستقطاب. بينما يرجع تناقص ϵ' و ϵ'' مع زيادة التردد الى نوع الاستقطاب المشترك (electronic, ionic and dipolar polarization).

أوضحت نتائج قياسات القابلية المغناطيسية للعينات عند درجة حرارة الغرفة انها تتغير مع تغير كل من نسبة الزنك فريت الى السيليكا فى العينات و درجة حرارة التحميص. حيث أوضحت قيم القابلية المغناطيسية للعينات أنها paramagnetic عند درجة حرارة الغرفة.