

ملخص الرسالة

يعتبر استخدام البوليمرات في الخرسانة ، ومن ضمنها الإيبوكسيات، من الاتجاهات الحديثة في السنوات الأخيرة والتي تدور حولها كثيراً من الأبحاث وذلك بهدف تحسين خواص وآداء الخرسانة وخاصة بالنسبة لتحملها مع الزمن و مقاومتها للأملاح والكلوريدات. تم في هذا البحث استخدام الخرسانة الإيبوكسية وذلك عن طريق استبدال جزء من وزن الأسمنت بالإيبوكسي . الهدف من هذه الرسالة هو دراسة سلوك الكمرات الخرسانية الإيبوكسية المسلحة وذلك تحت تأثير إجهاد الإنحناء وقوى القص . تم إجراء برنامج تجريبي معملى لدراسة تأثير إضافة الإيبوكسي للكمرات الخرسانية المسلحة تحت تأثير الأحمال الاستاتيكية المركزة ، مع دراسة سلوك آليات الانهيار في الإنحناء والقص ومقارنة النتائج التي تم الحصول عليها مع الكمرات الخرسانية المسلحة التقليدية ، وتم أيضاً دراسة آداء الكمرات المختبرة من ناحية القدرة التحملية ، المقاومة ، الجسأة ، الترخيم ، الممطولة ، نماذج التshireخ وآليات الانهيار بالإضافة إلى مقارنة النتائج المعملية التي تم الحصول عليها مع حسابات كودات التصميم الحالية. و اشتملت الرسالة أيضاً على محاولة لاستباط معادلات لتصميم هذه الأنواع من الكمرات مع إجراء دراسات بaramترية شاملة. شملت هذه الرسالة أيضاً على دراسة نظرية عن طريق إجراء تحليل لآخر باستخدام طريقة العناصر المحددة لمقارنة نتائج منحنيات الحمل-الترخيم النظرية والمعملية.

يتضمن البرنامج العملى للرسالة إختبار عدد ثمانية وعشرين كمرة من الكمرات الخرسانية الإيبوكسية المسلحة مستطيلة القطاع وبسيطة الإرتكاز وذات مقاومة ضغط مستهدفة 70 N/mm^2 . تم إختبار عدد عشرة كمرات لدراسة الإنحناء بنسبة بحر قص الى عمق فعال $(a/d) = 7$ وبثلاث نسب إيبوكسي 0% ، 5% ، 10% على التوالى ، أما نسب تسليح الشد الرئيسي هي 1.1% ، 1.97% . وقد احتوت أربعة من هذه الكمرات على مسافات 200مم و 400مم من الحديد الرئيسي غير مصوب خرسانة حولها. أما بالنسبة لدراسة القص فقد تم إختبار عدد ثمانية عشر كمرة بنسبة بحر قص الى عمق فعال $(a/d) = 2.5$ ، 3.5 ، 4.5 على التوالى وكانت نسب الإيبوكسي المستخدمة هي 0% ، 5% ، 10% ، 0% ، أما نسب الكائنات المستخدمة في هذه الكمرات هي 0.24% ، 0.48%. تم إجراء الإختبارات بالنسبة للإنحناء تحت تأثير حملين رأسين متماثلين على جانبي الكمرة و متزايدة حتى الانهيار أما بالنسبة للكمرات القص فكان حمل واحد في المنتصف ، وتم تمثيل النتائج التجريبية بإستخدام منحنيات الحمل-الترخيم و الحمل-الإنفعال في الحديد الطولي عند منتصف البحر والحمل-الإنفعال في الكائنات الرأسية ، بالإضافة إلى تسجيل تطور الشروخ و آليات الانهيار. وقد تم تحليل النتائج التجريبية لدراسة تأثير استخدام الإيبوكسي كمادة أسمنتية تكميلية علي القدرة التحملية و الجسأة و الممطولة و المثانة و التshireخ عند مراحل التحمل المختلفة. وقد وجد أن زيادة النسبة الوزنية من الإيبوكسي في الكمرات تحسن من المقاومة

و الجسأة و المثانة و الممطولة الإزاحية والإفعالية ، وأيضاً تقلل من عرض الشروخ وتزيد من توزيع الشروخ ، حيث أن الكمرات الإيبوكسي المسلحأة أظهرت ترخيم أقل وقدرة تحملية أعلى من نظيراتها الغير إيبوكسيه. كما وجد أن زيادة نسبة الإيبوكسي المستخدمة تؤدي إلى زيادة قدرة الحمل للكمرات أثناء الترشح و الخصوع والانهيار ، وأيضاً زيادة نسبة الإيبوكسي المستخدمة تؤدي إلى تقليل الإنفعال في الحديد في مرحلة الخصوع بينما تؤدي إلى زيادة الإنفعال في الحديد في مرحلة الانهيار. بزيادة نسبة الإيبوكسي المستخدمة من 0% إلى 5% و 10% تم زيادة مقاومة الإنحناء القصوى للكمرات بنسبة متوسطة 3.15% و 6.25% على التوالى، وأيضاً بزيادة نسبة الإيبوكسي المستخدمة من 0% إلى 5% و 10% تم زيادة مقاومة القص القصوى للكمرات بنسبة متوسطة 5.5% و 11.6% على التوالى.

اشتملت هذه الرسالة أيضاً محاولة لتطوير نموذج تحليلي لاختطى وذلك باستخدام طريقة العناصر المحددة مع عمل تعديل لبرنامج حاسب آلى سابق باستخدام الخرسانة التقليدية وأيضاً تعديل النموذج البنائى لسلوك الخرسانة فى الشد والضغط وإضافة خصائص الخرسانة الإيبوكسيه. بالنسبة إلى منحنيات الحمل-الترخيم المستنيرة من التحليل بطريقة العناصر المحددة فإنها كانت متقاربة مع منحنيات الحمل-الترخيم المقاسة عملياً. أظهرت المقارنات أن زيادة نسبة الإيبوكسي المستخدمة تؤدى إلى تحسن في القدرة التحملية والجسأة والممطولة للكمرات الخرسانية الإيبوكسي المسلحأة. تم في هذه الرسالة أيضاً محاولة لاستباط معادلات تصميمية للإنحناء والقص للكمرات الخرسانية الإيبوكسي العادية والعالية المقاومة وتم كذلك عمل دراسة تأكيدية على عدد كبير من نتائج الأبحاث السابقة والمنشورة بالإضافة للنتائج التي تم الحصول عليها في هذا البحث وبالرغم من الاختلاف في العينات، فإن الطريقة النظرية المقترحة في هذه الرسالة للتصميم بالنسبة للإنحناء و القص تستنتج أقصى قدرة للكمرات جيداً.

مكونات الرسالة

تقع الرسالة في مائتان وثلاثة صفحه وتحتوى على ثمانية أبواب بالإضافة إلى قائمة بالمراجع المتاحة والتي نشرت في مجال البحث وكذا على ملخص باللغة العربية ، وتفاصيل الأبواب كما يلى:-

الباب الأول: القدمة

يحتوى هذا الباب على القدمة وعرض عام لأهمية موضوع الرسالة و لغرض من الدراسة ، كما يحتوى هذا الباب أيضاً على ملخص لمحتويات الرسالة ومكوناتها.

الباب الثاني: الدراسات التجريبية والتحليلية السابقة

يحتوي هذا الباب على ملخص للدراسات والأبحاث المتاحة السابقة في مجال الخرسانة عالية المقاومة غير البوليمرية والبوليمرية، حيث يتعرض أولاً إلى الأبحاث التجريبية السابقة لسلوك الخرسانة عالية المقاومة غير البوليمرية والبوليمرية ، ثم يتعرض إلى الأبحاث التجريبية السابقة لسلوك الكمرات المسلحة العالية المقاومة غير البوليمرية والكمرات الخرسانية المسلحة البوليمرية تحت تأثير الإنحناء والقص. وفي النهاية يستعرض هذا الباب الدراسات النظرية السابقة ونماذج التحليل اللاخطي للكمرات الخرسانية الإيوكسية المسلحة وذلك تحت تأثير قوى الإنحناء والقص.

الباب الثالث: وصف البرنامج التجاري

يحتوي هذا الفصل من الرسالة علي وصف تفصيلي للكمرات المختبرة والخلطات الخرسانية المستخدمة للحصول علي المقاومة المطلوبة للخرسانة بالإضافة إلي خواص المواد المستخدمة في البحث من أسمنت ، ماء ، إضافات ، ركام كبير ، ركام صغير ، الإيوکسی؛ والخصائص الميكانيكية لحديد التسلیح المستخدم بالإضافة إلي وصف لصب ومعالجة الكمرات المختبرة و عدد مكعبات والاسطوانات الخرسانية عند كل صبة ووصف للأجهزة المستخدمة في الإختبار والقياس من قياس الأحمال الرئيسية ، قياس الترخيم ، وقياس الأجهادات في حديد التسلیح الطولي والعرضی ، مع وصف لأسلوب وطريقة إجراء الإختبارات.

الباب الرابع: تحليل و مناقشة نتائج البرنامج التجاري للكمرات تحت تأثير الإنحناء

يتضمن هذا الباب النتائج المعملية للكمرات المختبرة تحت تأثير الإنحناء مع دراسة تأثير العوامل المختلفة من إختلاف نسبة الإيوکسی ؛ إختلاف نسبة حديد التسلیح الرئيسي؛ عدم تغطية جزء من الحديد الرئيسي على منحني الحمل و الترخيم و أيضا دراسة تأثير هذه العوامل علي منحني الحمل و الإنفعالات في حديد التسلیح الطولي . مع وصف لشكل ونوعية الشروخ والإنهيار الحادث والترخيم والإنهيار للكمرات. وأيضاً حساب قيم العزوم ودرجة الإنحناء عند مستويات الخضوع والانهيار.

الباب الخامس: تحليل و مناقشة نتائج البرنامج التجاري للكمرات تحت تأثير القص

يتضمن هذا الباب النتائج المعملية للكمرات المختبرة تحت تأثير القص مع دراسة تأثير العوامل المختلفة من إختلاف نسبة الإيوکسی ؛ إختلاف نسبة حديد التسلیح الرئيسي ؛ إختلاف نسبة بحر القص