

ملخص الرسالة

تعتبر الخلايا الكهروكيميائية وخاصه البطاريات أهم مصادر الطاقة المتتجده والصديقه للبيئه. حيث تعتمد على ميكانيكية تحويل الطاقة الكيميائيه الى طاقة كهربية. والبطاريات السائلة يستخدم فيها الكتروليت سائل ومن عيوبها تسرب وتبخر السائل و عدم الثبات وصعوبة النقل من مكان لآخر مما دعى للبحث فى استخدام الكتروليت صلب كبديل للاكتروليتات السائلة. وتهدف الدراسة الحالى الى تحضير وتطوير الكتروليت بوليمري صلب لاستخدامه فى تصنيع البطاريات. هذا الاكتروليت عبارة عن مصفوفة من بوليمر البولى فينيل الكحول يحتوى على حامض صلب من صوديوم هيدروجين ثلفيت وايضا كربونات الايثيلين كمطري لمصفوفة البوليمير والذى له اهمية كبيرة فى عرقلة التبلور للاكتروليت. ومن جهة اخرى تم تطعيم الاكتروليت بالسيلكون النقي لتحسين خواصه الفيزيانيه والكهروكيميائية.

و تتلخص نتائج الدراسة فى الاتى:-

1. (a) تم تحضير سلسله من الاكتروليت الصلب من بولى فينيل الكحول وذلك بتفاعل بروميد الصوديوم مع حمض الكبريتيك للحصول على صوديوم هيدروجين ثلفيت مع اضافة كربونات الايثيلين كمطري بنسوب مختلفه حيث

$(x=0, 3.3, 6.6, 9.9, 13.2, 16.5 \text{ and } 19.8 \text{ wt.\%})$

(b) وفي سلسلة اخرى تم إضافه سيلكون نقي إلى الاكتروليت الذى اظهر على موصلية (9.9 wt.\% EC) من السلسلة الاولى بنسوب مختلفه (Si) حيث

$(y=0.15, 0.75, 1.2, 3.75 \text{ y wt.\%})$

2. تم توصيف الاكتروليت البوليمري الصلب المحضر باستخدام تقنيات مختلفة:

(a) استخدام حيود الأشعه السينيه (X-ray Diffraction XRD) لدراسة التركيب البلورى للعينات حيث أوضحت النتائج أن شدة الاشعة عند القمم المميزة تقل مع إضافه كربونات الايثيلين وهذا يعني كبت التبلور. وظهور قمتين باضافه السيلكون النقي الى الاكتروليت البوليمري الصلب المطري (ذو أعلى موصلية) حيث اعزى الى دخول السليكون فى تراكم مع المصفوفة لتكون (SiOS).

(b) تم ايضا استخدام الميكروسکوب الالكتروني الماسح (SEM) لدراسة تضاريس سطح العينات حيث أظهرت النتائج ان كربونات الايثيلين ادت الى تغير تضاريس السطح من كونه خشن وبه تكوين بلوري وتجمعات الى تكوين سطح املس. هذا التغير يوضح تأثير كربونات الايثيلين في تغير حالة المترافق من التبلور الى حالة عدم التبلور.

- (c) تم دراسة طيف امتصاص الأشعة تحت الحمراء (FTIR Transmission Spectra) فى المدى من 400 إلى 4000 سـ⁻¹. حيث أوضحت النتائج ظهور بعض قمم الامتصاص تشير الى اهتزاز بعض الروابط مثل (O-H, C-H, C=C and C-O groups). وهناك ازاحة طفيفة لبعض قمم الامتصاص المميزة لمصفوفة PVA مع وجود كربونات الايثيلين والسيلكون.
- (d) وكذلك تم دراسة الخواص الحرارية (TGA) فى درجات حرارة من 30 الى 400 درجة سيليزية. حيث أوضحت النتائج بأن الثبات الحرارى للعينات يتحسن بزيادة نسبة كربونات الايثيلين وقد تم حساب طاقة التنشيط من تنافص الكتلة مع الحرارة والتى يحدث عندها تحلل لـPVA والتى تشير الى انطلاق جزيئات الماء من مجموعات OH مع تكسيرها بالحرارة.
- (e) كذلك تم دراسة الموصلية الكهربائية للمترافق البلوري باستخدام قطرة الممانعة الكهربائية (AC Spectroscopy) عند درجات حرارة وترددات مختلفة. حيث تتزايد الموصلية مع كل من زيادة درجة الحرارة او التردد. حيث وجد ان طاقة التنشيط تتراوح ما بين 0.07 الى 0.26 الكترون فولت واوضحت الدراسة ان الموصلية الكهربائية مع التردد يتبع دالة قوة $\sigma_{ac\alpha\omega^n}$ وقيمة القوة n تتراوح بين 0.05 الى 0.2 والتى اوضحت بأن ميكانيكية التوصيل تتبع نموذج التوصيل الايوني السريع.
- (f) ايضا تم دراسة خواص العزل الكهربائى للعينات عند درجات حرارة وترددات مختلفة والتى اظهرت زيادة كل من 'ع مع درجات الحرارة وانخفاضهما مع التردد والذى يتوافق مع علاقة ديباى.
- (g) تم استخدام الاكتروليت البوليمرى الصلب ذو أعلى موصلية كهربائية (9.9wt.%EC) في تصنيع بطاريه مكونه من ماغنسيوم وثاني أكسيد المانجنيز. حيث اظهرت السعة الحقيقية لها 249 ملي أمبير ساعه/جرام ولها مقاومه داخليه 165 أوم. وتم أيضا استخدام الاكتروليت البوليمرى الصلب ذو أعلى موصلية كهربائية (3.75wt.%Si) في تصنيع بطاريه مكونه من ماغنسيوم وكبرتيت الحديد. حيث اظهرت ان السعة الحقيقية لها 112 ملي أمبير ساعه/جرام ولها مقاومه داخليه 160 أوم.

ومن هذه الدراسة يمكن استخدام الاكتروليت البليوميري الصلب المكون من حمض كبريتات الصوديوم (صوديوم هيدروجين ثالفيت) بالإضافة إلى كربونات الأيثيلين كملين والسيلكون النقي داخل مصفوفة البولي فينيل الكحول كمتراكب بوليمر صلب في صناعة البطاريات (الخلايا الأولية).