

## الملخص العربي

١ - قدمت الرسالة تعريفاً شاملاً لتآكل المعادن وكذلك التآكل الثاقب تعريفاً شاملاً وكيفية معالجته وتثبيطه بأنواع مختلفة من المثبطات. ثم تعرضت هذه المقدمة بالترتيب لنظريات تآكل كل من الصلب الكربوني ومعدن النيكل ومعدن الزنك نظراً لأهميتهم الاقتصادية وكيفية تثبيط هذا التآكل باستخدام مختلف المثبطات العضوية وغير العضوية والمستخلصات الطبيعية.

٢ - (أ) في الفصل الأول تم إجراء عمليات استخلاص مائية (بواسطة الماء المقطر) لكل من أوراق نبات الحنة البلدي وأوراق نبات الفيكس وعصير الأجزاء المتحورة من الساق الأساسي (الحاملة للثمار) لنبات التين الشوكي وحفظها بطرق جيدة بدون أي مواد حافظة أو تنقية إضافية .

٢ - (ب) تم دراسة تأثير بعض المستخلصات الطبيعية مثل مستخلص مطحون أوراق نبات الحنة ومستخلص أوراق نبات الفيكس ومستخلص الأجزاء المتحورة من الساق الأساسي لنبات التين الشوكي بالترتيب على كل من تآكل سبيكة الصلب الكربوني ومعدن النيكل ومعدن الزنك في الأوساط المائية المختلفة (٠,١ مولارى حامض هيدروكلوريك ، ٣,٥ % من محلول كلوريد الصوديوم ثم ٠,١ مولارى من محلول هيدروكسيد الصوديوم) وذلك كله باستخدام دراسة خطوط تافل الكاثودية والأنودية. وقد تبين من دراسة هذا التأثير ما يلي:

٢ (ج) - دراسة تأثير تلك المستخلصات بالترتيب المشار إليه سابقاً على تآكل سبيكة الصلب الكربوني في كلا من الأوساط الحامضية والمتعادلة ثم القاعدية بالتركيزات المحددة سابقاً. بينت أنه بإضافة هذه المستخلصات

الطبيعية بأنها تؤثر على حركية تفاعل ذوبان الصلب الكربوني في المحاليل المائية الثلاثة وذلك باتجاه جهد التآكل في معظم الأحيان إلى الاتجاه الموجب وتقليل تيار التآكل وبالتالي تزداد كفاءة المثبط الناتجة عن هذا الاستخدام وتختلف نسبة تلك الكفاءة باختلاف الوسط ونوع المستخلص المستخدم كما يلي:

- في حالة استخدام مستخلص الحنة:  
الوسط الحامضي < الوسط المتعادل < الوسط القاعدي.
- في حالة استخدام مستخلص الفيكس:  
الوسط الحامضي < الوسط المتعادل < الوسط القاعدي.
- في حالة استخدام مستخلص التين الشوكي:  
الوسط الحامضي < الوسط المتعادل

٢ ( د ) - تم أيضاً دراسة تأثير تلك المستخلصات على تآكل معدن النيكل في نفس الأوساط المشار إليها سابقاً وقد وجد أنها تقريبا تتبع نفس السلوك التأثيري على سبيكة الصلب الكربوني حيث إنه أيضاً تزداد كفاءة المثبطات بزيادة تركيزها في الأوساط الثلاثة.

- في حالة استخدام مستخلص الحنة:  
الوسط الحامضي < الوسط المتعادل < الوسط القاعدي.
- في حالة استخدام مستخلص الفيكس:  
الوسط القاعدي < الوسط المتعادل < الوسط الحامضي.
- في حالة استخدام مستخلص التين الشوكي:  
الوسط المتعادل < الوسط الحامضي.

٢ ( هـ ) - بالمثل تم أيضاً دراسة تلك المستخلصات على تآكل معدن الزنك في نفس الأوساط ووجد أيضاً أن لها تأثير مثبط لهذا التآكل وتزداد كفاءتها بزيادة تركيز إضافتها في المحاليل المائية الثلاثة.

- في حالة استخدام مستخلص الحنة:  
الوسط المتعادل < الوسط القاعدي < الوسط الحامضي.
- في حالة استخدام مستخلص الفيكس:  
الوسط القاعدي < الوسط المتعادل < الوسط الحامضي.
- في حالة استخدام مستخلص التين الشوكي:  
الوسط المتعادل < الوسط الحامضي

٣- (أ) في الفصل الثاني تم دراسة منحنيات الاستقطاب البوتشيوديناميكي لكلا من سبيكة الصلب الكربوني ومعدن النيكل ثم معدن الزنك بالترتيب في تراكيزات مختلفة أولاً من محلول كلوريد الصوديوم النقي حيث وجد أنه بزيادة تركيز كلوريد الصوديوم (٠,١ - ١,٠ مولارى) يتجه جهد التآكل الثاقب إلى الناحية السالبة تبعاً للعلاقة الآتية وخاصة في حالة معدن النيكل:

$$E_{pitt.} = a_1 - b_1 \log C_{Cl.}$$

حيث وجد أن هذه العلاقة لا تنطبق على بعض الأجزاء من المنحنى في حالات الصلب الكربوني والزنك.

٣- (ب) تم دراسة تثبيط التآكل الثاقب للمعادن الثلاثة بالترتيب باستخدام نفس المستخلصات المستخدمة في الفصل الأول في الوسط المتعادل فقط على تركيز ٠,٦ مولارى لمحلول كلوريد الصوديوم وجد أن جهد التآكل يتجه إلى الاتجاه الموجب لزيادة تركيز تلك المستخلصات الطبيعية تبعاً للعلاقة الآتية:

$$E_{pitt.} = a_2 + b_2 \log C_{inh.}$$

وخاصة في حالة كلا من الصلب الكربوني والزنك مما يدل على أن هذه المستخلصات لها تأثير تثبيطي على التآكل الثاقب للمعادن السابقة الذكر المستخدمة في محلول كلوريد الصوديوم (٠,٦ مولارى).

٤ - فى الفصل الثالث من الرسالة تم تفسير عملية تثبيط التآكل على أساس ادمصاص هذه المركبات على أسطح كلاً من الصلب الكربونى ومعدنى النيكل والزنك ووجد أنه يتبع Langmuir منحنيات ثبات الامتزاز عند درجات حرارة ثابتة، وذلك بعد دراسة واستنتاج كلاً من:

٤ - ( أ ) تكوين متراكبات من المواد المستخلصة فى حالة كلاً من مستخلص الحنة ومستخلص التين الشوكى مع ملح كلوريدات المعادن المستخدمة قيد الدراسة وذلك بقياس التوصيلية الكهربائية للمحاليل المستخدمة.

٤ - (ب) حساب  $\Delta G_{ad}^{\circ}$  لكل المستخلصات المستخدمة فى عمليات التثبيط وذلك باستخدام المعادلة :

$$\ln K = \ln \frac{1}{55.5} - \frac{\Delta G_{ad}^{\circ}}{RT}$$