

و لقد اظهرت العلاقة بين درجة تغطية السطح (θ) و لوغاريتم التركيز ($\log C$) لهذه المركبات (2a-e) امتزاز فيزيائي يتم من خلال المراكز الغنية بالالكترونات في هذه المركبات، وأن عملية الامتزاز تتبع أيزوثرم فرومكن.

و لقد تم أيضا دراسة تأثير درجة الحرارة على كفاءة التثبيت في نطاق حرارى من ٣٠°م إلى ٥٠°م، و لقد لوحظ ان معدل تآكل الالفابراس يزداد بزيادة درجة الحرارة مما يدل على انه امتزاز فيزيائي لتلك المشتقات على سطح المعدن.

و كذلك تمت دراسة التأثير التعاونى لأيون السيانيد على كفاءة التثبيت لهذه المركبات والتي اظهرت ان كفاءة التثبيت لهذه المركبات تزداد في وجود أيون السيانيد.

أيضا تم دراسة تأثير مجموعات [OCH_3 , CH_3 , H , Cl , NO_2] والتي تم زرعها في وضع البار لحلقة البنزين و التي اوضحت تلك الترتيب من حيث كفاءة التثبيت



الثانية هي طريقة الاستقطاب الحالفانوستاتيكي:

و لقد كشفت هذه الطريقة عن ان كثافة تيار التآكل تقل بزيادة تركيز مركبات الارييل ازو كوركيومين و الذى يوضح ان وجود تلك المركبات يقلل تآكل الالفابراس من ثم تم ترتيب هذه المركبات طبقا لزيادة كفاءة التثبيت كالآتى:



و من خلال العلاقة بين درجة تغطية السطح (θ) و لوغاريتم التركيز ($\log C$) لهذه المركبات (2a-e) تبين ان عملية الامتزاز تتبع أيزوثرم فرومكن و التي تتوافق مع النتائج التي تم الحصول عليها من طريقة فقد الوزن.

وتم مناقشة تأثير كل من التركيب الكيميائي وعدد مواضع الامتزاز لتلك المركبات على كفاءة التثبيط و التي اثمرت بان مجموعة المثوكسى لها خاصية منح اعلى بكثير من تلك التي تمتلكها مجموعة الميثيل لوجود ازواج الالكترونات المنفردة على ذرة الاكسجين و قد تبين ايضا ان ذرة الهيدروجين في الوضع بارا لحلقة البنزين ليس لها تأثير علي الكثافة الالكترونية. وأن ذرة الكلور و مجموعة النيترو مجموعات ساحبة للالكترونات و ترتيبها في عملية تثبيط التآكل يعتمد علي ترتيبهم من خلال قوة سحبهم للالكترونات.

مما يودى إلى الترتيب الآتى:

$$2a > 2b > 2c > 2d > 2e$$