

ملخص الرسالة

* تعتبر الحديدات من المواد المغناطيسية ذات خواص مغناطيسية عالية مقارنة بفلز الحديد , حيث تتميز بالثبات المغناطيسي إلى درجات حرارة عالية و كذلك انخفاض التيارات الدوامية بها . و قد شد انتباه الباحثين انعدام خواص الحديدات الميكانيكية حيث انها ذات طبيعة فخارية , لذا بدأ الاتجاه حديثا بتحميلها على مواد مطاطية لانتاج مغناطيسيات مرنة . و تلقى هذه المواد (PBMs) (Polymer bonded magnets) اهتماما كبيرا عن المغناطيس المعدني أو الفخاري لأنها خفيفة و مرنة و مقاومة للتآكل وانعدام التيارات الدوامية بها و سهولة التشكيل كما انه يمكن تخزين طاقات مغناطيسية عالية بداخلها . و يوجد نوعان من الحديدات (Ferrites) يمكن استخدامها في تحضير المغناطيسيات المرنة و هما الباريوم فريت ($\text{BaFe}_{12}\text{O}_{19}$) و الاسترنشيوم فريت ($\text{SrFe}_{12}\text{O}_{19}$) كلاهما له خواص مغناطيسية عالية و متشابهة بيد أن الأول له ثبات كيميائي ومغناطيسي افضل من الثاني بالإضافة إلى قلة التكلفة، و لكن ($\text{SrFe}_{12}\text{O}_{19}$) أكثر انتشارا لسهولة تحضيره . بناء على ذلك تم اختيار الباريوم فريت ودراسة إمكانية تذليل عقبات التحضير بطريقة سلسلة يمكن الاعتماد عليها فيما بعد مع المحافظة على خواصه المغناطيسية في وضع عال.

* وتتناول هذه الدراسة تحضير حديدات الباريوم ($\text{BaFe}_{12}\text{O}_{19}$) بطريقة الترسيب الكيميائي (Co-precipitation method) حيث انها تعتمد على عوامل متعددة تتحكم في التركيب البلوري له و الذي يلعب دورا أساسيا في خواصه المغناطيسية . تم حصر تسعة عوامل و صيغتها و دراستها كلا على حده للحصول على مسحوق مغناطيسي . ثم إضافة عاملان آخران لم تتم دراستهما من قبل وهما تحديد التوزيع الحجمي للجسيمات (particle size distribution) و دراسة نسبة المكونات الأساسية للمسحوق الباريوم و الحديد (Fe/Ba molar ratio) بعد الترسيب و الغسيل و الطحن باستخدام المجس الالكتروني الدقيق (Electron Probe Microanalysis) EPMA . و بالتحكم في هذه العوامل الإحدى عشر أثناء عمليات الترسيب و الغسل و الطحن و المعالجة الحرارية تم التوصل الى مسحوق مغناطيسي له خواص مغناطيسية تقترب من القيم النظرية، حيث سجل افضل المساحيق 5.85 KOe للقوة القهرية (Coercive force) و 71 emu/g للاستقطاب النهائي (Saturation magnetization) .

* و يرجع السبب في ذلك الى التأثير الكبير الذي طرأ على الخواص الطبيعية للمسحوق مثل (حجم الجسيم و مسامية المسحوق) التي أدت بدورها الى تخلل الأكسجين إلى الطبقات الداخلية و ثبات نسبة العناصر الكيميائية التي تكون المسحوق على مدى

التجربة . أيضا تجانس المسحوق النهائي لدرجة (ثبات درجة لون المسحوق) إلى التحكم و الآخذ في الاعتبار كل هذه العوامل . ثم تم استخدام حيود الأشعة السينية و كذلك حيود الإلكترونات للتأكد من تطور الطور البلوري و تم استخدامها لحساب كثافة المسحوق.

* بعد ذلك تم اختيار انسب المساحيق المتكونة للخلط مع المطاط الطبيعي بتركيزات مختلفة للحصول على مغناطيسيات مرنة . و اظهر المسح الالكتروني SEM لمخلوط حديدات الباريوم و المطاط ان الخلط متجانس و ما زالت حبيبات الحديدات على مسافات فاصلة كبيرة نسبيا حتى عند أعلى تحميل للمسحوق (120 phr) مما أدى إلى تفادي تجمعات المسحوق داخل المطاط و الذي كان سببا رئيسيا في الحفاظ على الخواص المغناطيسية في أعلى مستوى. و قد سجلت النتائج 5.31 KOe للقوة القهرية و 37.76 emu/g لاقصى استقطاب و 1.12 MGOe لطاقة التخزين .

* أيضا تم دراسة الخواص الميكانيكية لخلطات المطاط و الحديدات (stress-strain curve) و أظهرت النتائج تناقص كلا من قيمة الإجهاد و الانفعال عند نقطة القطع مع زيادة تركيز المسحوق و يرجع ذلك الى طبيعة العلاقة بين جسيمات المسحوق و المطاط . حيث ان شكل الجسيمات غير منتظم كما ان سطوحها الخارجية غير ممهدة لعمل التصاق قوى و مباشر مع المطاط مما أدى الى إضعاف التماسك بينهما بزيادة مساحة الأسطح المشتركة بينهما. و أوضحت الدراسة ان قيمة معامل المرونة γ قد تزايدت من 1.4 الى 2.4 MPa للمطاط و عند اعلى تركيز للمركب على التوالى و على عكس من ذلك فقد تناقص كلا من الانفعال و الاجهاد 11,5 و 27 MPa الى 5 و 6 MPa على التوالى .

* تم عمل ايضا دراسة لمعرفة مدى ثبات العينات عند تخزينها عند درجة حرارة 75 مئوية لفترات زمنية متغيرة . ووجد انه بعد مدة 15 يوم تبدأ الخواص الميكانيكية في التناقص ثم تستقر مرة أخرى بعد 30 يوما . و يرجع السبب في ذلك الى بعض التكسير في الروابط الكيميائية الداخلية للمطاط بتأثير الحرارة و هذا يتبع نفس السلوك الميكانيكي للعينات مما يدل على انه السبب الرئيسي في ذلك . و تم التأكد من ذلك بقياس نسبة الفقد في وزن العينات الى الوزن الكلى مع الزمن .

* و أخيرا تمت دراسة الخواص الديناميكية للعينات عند تركيزات مختلفة من الفرايت حيث أوضحت النتائج زيادة كلا من معامل التخزين (E') و معامل الفقد (E'') ظل زاوية الفقد ($\tan\delta$) مع زيادة تركيز المسحوق داخل المطاط . و قد سجلت النتائج $E' = 0.4$ MPa و $E'' = 6.5$ و $\tan\delta = 0.053$ عند اعلى تركيز للفريت.

* و لمقارنة خواص المخلوط مع ما هو منشور لمنتجات مماثلة تم تعيين الكثافة و المرونة و الصلابة وهى عوامل أساسية تحكم جودة المنتج و سعره . ووجد انه على الرغم من ان كثافة المنتج منخفضة فان طاقة التخزين عالية وان المرونة كبيرة جدا و الصلابة متوسطة و يرجع ذلك إلى انه عند أعلى تركيز للمسحوق فان كتلته تقدر بنحو 50 % من الكتلة الكلية للمركب .