

الملخص العربي

مقدمة:

يعتبر القصدير من أهم الفلزات المستخدمة في الصناعة لما له من خواص مميزة مثل ليونته وقابليته للسحب والطرق ومقاومته للتآكل في مختلف الأوساط كما أنه غير سام مما ساهم في استخدامه بشكل واسع في عمليات الطلاء الكهربائي في كثير من الصناعات ومن أهمها صناعة معليات حفظ المواد الغذائية وتشمل الدراسات الترسيب الكهربائي لفلز القصدير وفلز النيكل وسبيكة (القصدير-نيكل) وذلك باستخدام حمامات الكلوريد وتتميز هذه الحمامات برخصتها من الناحية الاقتصادية وبعدم سميتها، وتنقسم الدراسة إلى ثلاثة فصول:

اترسيب اتكهربائي لتقصدير:

دراسة الترسيب الكهربائي لفلز القصدير من حمامات الكلوريد في الوسط الحامضي

يتضمن هذا الجزء دراسة تأثير مكونات حمام الكلوريد للوصول إلى تكوين الحمام المثالي لترسيب فلز القصدير على الحديد، بالإضافة إلى ظروف الترسيب المثالية مثل "كثافة التيار"، درجة الحرارة، زمن الترسيب"، وذلك للوصول إلى أنسب الظروف اللازمة لتكوين طبقة طلاء تتميز بجودة عالية، وقد توصلت الدراسة أن الحمام المثالي يحتوي على المكونات التالية:

"٦٠ جم/لتر كلوريد القصدير II ألمانية، ١١٥ جم/لتر حمض الهيدروكلوريك ٣٠ جم/لتر كلوريد الصوديوم، ١,٩٤ x ١٠^{-٢} جم/لتر (SDS)"، كما وجد أن أنسب الظروف لترسيب من هذا الحمام هي "كثافة التيار ٠,٣٣ أمبير/ ديسمتر مربع، الرقم الهيدروجيني ١,٥، زمن الترسيب ١٠ دقائق، درجة الحرارة ٢٥ درجة مئوية تقريباً. وقد لوحظ أن الترسيب من هذا الحمام له كفاءة عالية وأن الترسيب يكون ماصحياً باستقطاب كاثودي عالي وظهور التيار المحدد بشكل واضح وظروف مختلفة. وكذلك أوضحت الدراسة استخدام الميكروسكوب الإلكتروني أن سطح الراسب يكون متجانس وناعم.

الترسيب الكهربى للنكل:

تم فيها دراسة الترسىب الكهربى لفلز النكل من حمام الكوريد للوصل إلى الحمام المثلّى وكذلك دراسة تأثير ظروف التشغيل (الترسيب) وقد بينت الدراسة أن الحمام المثلّى يحتوى على "١٥٠ جم/لتر كلوريد النكل II المائية، ١١٥ جرام/لتر حمض الهيدروكلوريك، 1.94×10^{-2} جم/لتر (SDS)"، كما وجد أن أسب ظروف للترسيب من هذا الحمام هى: "كثافة التيار ٠,٣٣ أمبير/ديسمتر مربع والرقم الهيدروجينى ١,٥ وزمن الترسىب ١٠ دقائق، درجة الحرارة ٢٥ درجة مئوية تقريباً". وقد أوضحت الدراسة باستخدام الأشعة السينية وجود α -phase.

الترسيب الكهربى لسبيكة القصدير-نكل :

فى هذا الجزء تم دراسة ترسيب سبيكة (قصدير-نكل) من حمامات الكوريد الحامضية حيث تم دراسة تأثير عدة عوامل مثل تركيز مكونات الحمام ودرجة الحرارة على منحنيات الاستقطاب الكاثودى وكفاءة الترسىب والتركيب الكيمائى والبلورى للسبيكة وصلابتها. وقد أوضحت الدراسة أن منحنى الاستقطاب الكاثودى لترسيب السبيكة يقع بين منحنيات الاستقطاب الكاثودى لكل من فلزى القصدير والنكل، وقد وجد فى معظم ظروف التشغيل أن نسبة القصدير فى هذا الحمام، وتحت كل الظروف أعلى من نسبة النكل فى السبيكة، وقد أوضحت الدراسات على هذه السبيكة باستخدام الأشعة السينية أنها تحتوى على بلورات ذات بنية سداسية الشكل بالإضافة إلى بلورات قصدير ذات بنية رباعية كما أوضحت الدراسة باستخدام الماسح الإلكتروني على هذه السبيكة أن الراسب متجانس وأن الصلابة تزداد بزيادة مكونات الحمام.

وفى ضوء النتائج التى تم الحصول عليها أمكن تحديد الحمام المثلّى لترسيب سبيكة (قصدير-نكل) ويتكون من: "١٥٠ جم/لتر كلوريد النكل المائية، ٥٠ جم/لتر كلوريد القصدير المائية، ١١٥ جم/لتر حمض الهيدروكلوريك، 1.94×10^{-2} جم/لتر (SDS)"، وقد وجد أن أسب الظروف لترسيب هذه السبيكة هى: كثافة التيار ٠,٣٣ أمبير/ديسمتر مربع، زمن الترسىب ١٠ دقائق، الرقم الهيدروجينى ١,٥ ودرجة الحرارة ٢١ درجة مئوية تقريباً.