



إن إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية (وخصوصا مخلفات البولي إيثيلين الذي يمثل حوالي ٦٠% من هذه المخلفات) يلقى كثيرا من الاهتمام في الوقت الحاضر لما تسببه هذه النفايات من أضرار بيئية ، ونظرا للقيود البيئية المفروضة دوليا على عملية التخلص من هذه النفايات عن طريق الدفن في التربة أو الحرق في الهواء فقد تم الاتجاه إلى إعادة التدوير لهذه المخلفات عن طريق عملية التكسير الحفزي لهذه المخلفات وتحويلها إلى مواد كيميائية أولية أو وقود بترولي ذو قيمة عالية وذلك باستخدام حفازات مناسبة .

في هذه الدراسة تم التحويل الحفزي لنفايات البولي إيثيلين منخفض الكثافة إلى مقطرات بترولية من الجازولين عالي الجودة (درجة غليانه من ٣٥ إلى ١٧٥ درجة مئوية) نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الايسوبارافين الذي يتميز برقم أكتاني أعلى من الهيدروكربونات ذات السلسلة المستقيمة ، وكذلك مقطر الكيروسين (درجة غليانه من ١٧٥ إلى ٢٤٠ درجة مئوية) الذي يحتوي على نسبة منخفضة من المواد الاروماتية ولذلك يمكن استخدامه كوقود طائرات أو وقود منزلي ، كذلك يحتوى الناتج على نسبة صغيرة من مقطر الجاز - أول (درجة غليانه من ٢٤٠ إلى ٣٠٠ درجة مئوية) وأيضا نسبة من الغازات الهيدروكربونية التي يمكن استخدام بعض مكوناتها في الصناعات البتروكيمياوية.

لقد تم استخدام نوعين من الحفازات ثنائية الوظيفة أحدهما يحتوى على البلاتين المحمل على الموردينيت والآخر يحتوى على كبريتدى النيكل والتنجستين المحملين على الالومينا .

ففي هذه الدراسة تم استخدام جهاز الاوتوكلاف (Autoclave) في عملية التفسير الحفزي لنفايات البولي ايثيلين تحت تأثير ضغط لغاز الهيدروجين عند ظروف مختلفة حيث درست تأثيرات الحرارة ، والضغط ، وزمن التفاعل ، ولقد وجد ان الجازولين الناتج تتراوح نسبته ما بين ٢٧,٣ إلى ٥٢,٥ % بينما الكيروسين تتراوح نسبته ما بين ١١,٩ الى ٣١,٧% أما الجاز - اويل فتتراوح نسبته ما بين ١,٩ الى ٤ % ، والكوك المترسب على المواد الحفازة تتراوح نسبته ما بين ٧,٧ الى ٢,٤ % .