

## ملخص الرسالة

يعتبر مركب البوتاسيوم هيدروجين كربونات أحسد المركبات التي تشمل الصيغة  $MHCO_3$  حيث  $M$  تمثل الأيونات ...  $Na^+$  أو  $K^+$  أو  $Cs^+$  وترتبط المجموعة  $HCO_3$  في بلورة  $KHCO_3$  والتي تتضمنها الدراسة على هيئة روابط مزدوجة (Dimer  $(HCO_3)^{-2}$ ) مثل الأحماض الكربوكسيلية بينما في الأملاح الأخرى على هيئة سلاسل (Chains).

وبلورة البوتاسيوم هيدروجين كربونات  $KHCO_3$  توضح ظاهرة فيزيائية هامة جديدة بالدراسة وهي Ferroelasticity ، ويمكن إيجاز الدراسة في الآتي:-

١- تم تحضير بلورات أحادية من البوتاسيوم هيدروجين كربونات بطريقة التبخير البطيء لمحلول مائي مشبع من البوتاسيوم هيدروجين كربونات، وأجرى فحص التركيب لهذه البلورات الأحادية باستخدام حيود الأشعة السينية (X-Ray)، وطيف الأشعة تحت الحمراء (IR)، المسح الحراري التفاضلي (DSC) لمعرفة الأطوار المختلفة للبلورة، والتي أوضحت أن البلورات الناتجة عبارة عن منشور رباعي أحادي الميل (خلية أولية P) كذلك أوضح طيف الأشعة تحت الحمراء تكون الروابط المميزة لهذا المركب وقد سجلت حركيه الانتقال الطوري للبلورة باستخدام المسح الحراري التفاضلي وتم ظهور الانتقال الطوري عند درجة ٣٢٢ ك تتزاح إلي درجات أعلى بزيادة معدلات المسح الحراري .

٢- تم دراسة التوصيلية الكهربائية المستمرة للبلورة الأحادية من البوتاسيوم هيدروجين كربونات في مدى حراري من درجة حرارة الغرفة حتى ٣٧٠ ك. وقد أظهرت الدراسة منطقتين مختلفتين أحدهما عند مدى درجات الحرارة المنخفضة نسبياً حيث تزداد التوصيلية الكهربائية بزيادة درجات الحرارة والأخرى عند مدى درجات الحرارة المرتفعة نسبياً حيث تنخفض التوصيلية

الكهربية بزيادة درجة الحرارة بالإضافة إلى أنه تم تعيين طاقتي التنشيط للتوصيل واستطارة حاملات الشحنة للمنطقتين على الترتيب .

أيضا تم دراسة التوصيلية الكهربائية المترددة للبلورة الأحادية من البوتاسيوم هيدروجين كربونات في مدى التردد (50 -  $10^6$  Hz) وفي مدى حراري يمتد من درجة حرارة الغرفة حتى ٣٧٠ ك . وقد أظهرت العلاقة بين التوصيلية الكهربائية والتردد ثلاث مناطق إحداهما عند الترددات المنخفضة والباقي عند الترددات المرتفعة نسبيا وقد أظهرت منطقة الترددات المنخفضة سلوك لا يعتمد على التردد ويشير إلى التوصيلية الكهربائية المستمرة بينما أظهرت منطقة الترددات المرتفعة سلوك يعطى كدالة في التردد بالعلاقة :  $\sigma_{tot} = \sigma_{dc} + A\omega^p + B\omega^q$  .

٣- تم دراسة خواص العزل الكهربائي للبلورة الأحادية من البوتاسيوم هيدروجين كربونات في مدى التردد (50 -  $10^6$  Hz) هرتز عند درجات حرارة تبدأ من درجة حرارة الغرفة إلى ٣٧٠ ك حيث أظهرت سلوك شاذ مع درجة الحرارة لكل من  $\epsilon'$ ,  $\epsilon''$  عند درجة ٣٢٢ كلفن وهي درجة حرارة الانتقال الطوري . وقد اظهر سلوك خواص العزل الكهربائي انخفاض في قيم  $\epsilon'$ ,  $\epsilon''$  بزيادة التردد .

وأیضا استنتجت قيم الموصلية الحجمية (Bulk conductivity) وزمن الاسترخاء باستخدام طريقة الممانعة المركبة. وقد اظهر سلوك زمن الاسترخاء مع درجة الحرارة منطقتين أحدهما في مدى درجات الحرارة المنخفض حيث يقل زمن الاسترخاء بزيادة درجة الحرارة والأخرى في مدى درجات الحرارة المرتفعة حيث يزداد زمن الاسترخاء بزيادة درجة الحرارة وأيضا تم توظيف قيم زمن الاسترخاء لاستنتاج الطاقة الحرة والأنتروبي وكذلك الأنتالبي لتلك البلورات.

٤- تم دراسة طيف الامتصاص الضوئي للبلورة الأحادية من البوتاسيوم هيدروجين كربونات في مدى من الطول الموجي (٢٠٠-١١٠٠) نلنومتر

وفي مدى حراري حول منطقة الانتقال الطوري (٣٢٢ ك) وقد أظهرت النتائج سلوك أسي لحافة الامتصاص يتبع قاعدة أرباخ وان أسلوب الانتقال الإلكتروني السائد هو الانتقال المباشر الغير مسموح به بالإضافة إلى انه تم تعيين قيم كل من الفجوة الطاقية ومعامل التشوه للأشرطة الطاقية مع درجة الحرارة وقد أظهرت تغير ملحوظ في قيم البارامترات الصوتية عند درجة حرارة الانتقال الطوري.

٥- تم دراسة معامل الإخماد للموجات فوق الصوتية خلال البلورة الأحادية من البوتاسيوم هيدروجين كربونات من درجة حرارة الغرفة حتى ٣٧٠ كلفن وأظهرت الدراسة تنشيطا للإخماد في منطقتين من المدى الحراري وتم تعيين ومناقشة طاقة التنشيط الخاصة بكل منهما.