

ملخص الرسالة

١ - يهدف هذا البحث الى تحضير بعض المركبات العضوية التي يمكن استخدامها كمانعات للتآكل في ابراج تقطير البترول وذلك من بعض الخامات المحلية ، وكذلك تقدير كفاءة المواد المحضرة وتقييمها تحت ظروف لا تختلف كثيرا عن تلك السائدة في المجال الصناعي . كما كان من اهداف البحث ايجاد علاقة بين التركيب الكيميائي للمواد المحضرة وفعاليتها كمانعات للتآكل .

٢ - لقد تم تحضير مانعات التآكل من زيت بذرة الكتان . وحضر الاولييك كما يلي :
أ - تم عمل ايبوكسدة Epoxidation لكل من زيت بذرة الكتان وحمض الاولييك وذلك لتحويل الروابط المزدوجة بها الى مجموعات ايبوكسيد نشطة .
ب - تفاعل الزيت والحمض الممؤكسد Epoxidized مع بعض الامينات الالفاتيه والخطريه .

وبذلك تم تحضير اربعة عشر مانع للتآكل هي :

أولا : نواتج تفاعل زيت بذرة الكتان الممؤكسد Epoxidized linseed oil مع الميثيل أمين ، الايثيل أمين ، البيوتيل أمين . . . الانيلين ، الباراكلوذ انيلين ، الباراكوليدين ، الباراكازيدين .

ثانيا : نواتج تفاعل حمض الاولييك الممؤكسد مع نفس الامينات المذكورة في أولا .

وفي خلال التحضير تم دراسة ميكانيكية التفاعلات السابقة فيزيقيا باستخدام جهاز الرنين النووي المغناطيسي وثابت هاميت وغيرها . . . وكماتيا بتتبع التفاعل بالتسحيح . وقد ثبت أن التفاعل يسير طبقا لميكانيكية S_N2 .

٣ - تم تقدير كفاءة مانعات التآكل المحضرة في الحالة السائلة بفحص عينة من الصلب الكروموني في محلول ٥٠٥ ر ع من حمض الايدروكلوريك المحتوي على المانع

بتركيز يتراوح بين ١٠ - ٥٠ جزء في المليون ، عند درجة حرارة ٢٠٠ م لمدة ساعة ونصف . . . وكان ترتيب كفاءة مانعات التآكل عند تركيز ٥٠ جزء في المليون كما يلي :

أ - بالنسبة لزيت بذرة الكتان الموكسد كان الترتيب للامينات الليفاتية هو ميثيل أمين > إيثيل أمين > بيوتيل أمين . وكانت النسبة المئوية لمنع التآكل ٢٥ ر ٣٩ ، ١٦ ر ٢٢ ، ٩٠ ر ٤٣ على التوالي . أما الامينات العطرية فكان ترتيبها بارا كلورو انيلين > انيلين > بارا توليدين > بارا اينزديسين وكانت النسبة المئوية لمنع التآكل ٨٢ ر ٢٥ ، ٨٥ ر ٣٤ ، ٢١٦ ر ٥٢ ، ٤٣٤ ر ٥٩ على التوالي .

ب - أما بالنسبة لحمض الاوليك الموكسد فقد كان ترتيب كفاءة الامينات الليفاتية بيوتيل أمين > إيثيل أمين > ميثيل أمين . وكانت النسبة المئوية لمنع التآكل : ١٦ ر ٩٢ ، ٦٦ ر ٩١ ، ٣٤٤ ر ٩٠ على التوالي . أما الامينات العطرية فكانت كفاءتها بارا كلورو انيلين > انيلين > بارا توليدين > بارا اينزديسين وكانت النسبة المئوية لمنع التآكل : ٠١ ر ٨٨ ، ٨٣ ر ٩١ ، ٣١ ر ٩٢ ، ٥٢ ر ٩٤ على التوالي .

٤ - عند تقدير كفاءة مانعات التآكل في الحالة الغازية . . . غرقت شرائح الصلب الكربوني بعد رشها بمائع التآكل بتركيز يتراوح بين ١٠ - ١٠٠ جزء في المليون ، لابخرة مخلوط من الجازولين وحض الايدوكلوريك ٢ ع وذلك لمدة ساعة ونصف . وكان ترتيب الكفاءة عند تركيز ١٠٠ جزء في المليون كما يلي :

أ - بالنسبة لزيت بذرة الكتان الموكسد . . . كان ترتيب الامينات الليفاتية ميثيل أمين > إيثيل أمين > بيوتيل أمين ، وكانت النسبة المئوية لمنع التآكل ٠٩ ر ٨٠ ، ٥٠ ر ٨٨ ، ٤٣ ر ٩٢ على التوالي . أما الامينات العطرية فكان ترتيبها :

بارا كلورو انيلين > انيلين > بارا توليدين > بارا انيزيدين ، وكانت النسبة المئوية لمنع التاكل ٣٢ ر ٧٠ ٥٢ ر ٧٧ ٢٢ ر ٨٤ ٩٨ ر ٨٥ على التوالي ب- والنسبة لحض الاولييك الميوكسد فلقد كانت نتائجها مع الامينات الالفاتيبي بنفس الترتيب مع زيت بذرة الكتان في حين ان النسبة المئوية لمنع التاكل كانت ٢٠ ر ٧٥ ٨٩ ر ٨١ ١١ ر ٨٧ على التوالي . اما الامينات العطرية فكانت بنفس الترتيب بالنسبة للزيت ٠٠ ونسبتها المئوية ٥٣ ر ٦٢ ٨٧ ر ٦٧ ٥٠ ر ٧١ ٠ ٠٣ ر ٧٤ على التوالي .

٥ - قيست بعد ذلك كثافة بعض موانع التاكل التجارية الواسعة الاستخدام في ابراج تقطير البترول وهذا : كروتول - سي ال - ٢٣ و سيباكور - اس سي وذلك تحت نفس الظروف وكانت النتائج كما يلي :

أ - في المعاملة الماثلة وعند تركيز ٥٠ جزء في المليون كانت النسبة المئوية لمنع التاكل لكل من الكروتول - سي ال - ٢٣ و سيباكور - اس سي هي : ٧٤ ر ٩٤ ، ٣٤ ر ٤٩ على التوالي .

ب - في الحالة الفازيه وعند تركيز ١٠٠ جزء في المليون كانت النسبة المئوية لمنع التاكل لكل من الكروتول - سي ال - ٢٣ و سيباكور - اس سي هي : ٢٠ ر ٦٤ ، ٥٧ ر ٥٠ على التوالي .

٦ - تم تفسير النتائج في ضوء نموذج يفترض أن كل من حجم الجزيء وكثافة الالكترونات على ذرة النتروجين في مجموعة الامين تتحكم في كفاءة المانع . ومنظرة عامة على النتائج والقياسات التي تمت للموانع المحضرة من زيت بذرة الكتان وحض الاولييك تلاحظ ما يلي :

أ - سوجد بالتحليل النووي المغناطيسي ان مجموعة الايبوكسيد تعتمد عن مكانها

بإضافة الأمين لها .. وتزداد هذه الأراحة كلما زادت قاعدية الأمين .

أما بالنسبة لمجموعة الأمين فإن أراحتها كانت ثابتة في جميع الحالات .

ب- أن هذه النتائج تتماشى مع لانجيمرايزونثيوم للادصاص . وقد وجد أن ميل

الخطوط المستقيمة يقترب من الواحد الصحيح في حالة الأمينات المتفاعلة

مع زيت بذرة الكتان الهوكسد .. بينما تقل هذه القيم عن الواحد

بالنسبة لحمض الأوليك الهوكسد .

ج- هناك علاقة خطية بين النسبة المئوية لمنع التآكل وثابت تافيت للأمينات الأليفاتية

كما أن وجود علاقة خطية بين النسبة المئوية لمنع التآكل وكل من ثابت هامبي

وقاعدية الأمينات العطرية وكذلك مع مقدار أراحة مجموعة الأيبوكسيد

للمركبات المحضرة يعضد تفسير منع التآكل في ضوء المجموعات الجاذبة

والطاردة للإلكترونات في الحلقة العطرية .

د- وجد أن نسبة الأمين في المركب .. وكذلك درجة تفريع الجزيء لهما

تأثير كبير على منع التآكل .