

ARABIC SUMMARY

الملخص العربي

تحتوي هذه الرسالة على ثلاثة أبواب رئيسية:

- **الباب الأول:** يتضمن عرضاً عاماً للأبحاث التي أجريت والمتعلقة بموضوع الرسالة.
- **الباب الثاني:** يتضمن شرح طريقة تحضير المركبات وطرق دراستها بالوسائل الطيفية والتحليلية.
- **الباب الثالث:** يتناول بالتفصيل عرض نتائج الدراسات التي أجريت وطرق مناقشتها ويتضمن ما يلي:

يتناول عرض الدراسات التي أجريت على الراتنجات المشتقة من الجليسيديل ميثاأكرهيلات والذي حمل بثلاثة أنواع من الأمينات على النحو التالي:

أ - ساورثو فنيلين ثنائي الأمين لتحضير الراتنج (XXXII).

ب - هاورثوأمينوفينول لتحضير الراتنج (XXXIII).

ج - ٤ - أمينو - انتي بيرين لتحضير الراتنج (XXXIV).

وقد تم دراسة التركيب الكيميائي لهذه الراتنجات المخبلية، وإتجهت الدراسة أيضاً إلى دراسة السلوك الامتزازي لهذه الراتنجات تجاه أيونات الفلزات في المحاليل المائية. وأثبتت النتائج أن السعة الامتزازية لهذه الراتنجات تعتمد على:

- ١- الرقم الهيدروجيني للوسط.
- ٢- تركيز أيون الفلز.
- ٣- زمن تعرض أيون الفلز للراتنج.
- ٤- نصف قطر أيون الفلز.
- ٥- نوع الراتنج المستخدم.

ولقد أثبتت النتائج التي تم الحصول عليها أن سعة الامتزاز لأيونات الفلزات (الزئبق - الكاديوم - الرصاص - النحاس - الزنك - المنجنيز - الكوبالت - النيكل) تزداد عموماً بزيادة قيمة الرقم الهيدروجيني للوسط. وقد وجد أن أنسب قيم للرقم الهيدروجيني

لامتزاز هذه الأيونات يكون في المدى من ٣ و ٤ إلى ٦ س حسب نوع الفلز المستخدم. وقد تم تعيين سعة امتزاز أيونات الفلزات المستخدمة على هذه الراتنجات المخليبية فوجدت أنها تتراوح بين ٠,٧ و ٣,٤ مول لكل جرام راتنج عند تركيز ابتدائي ٠,٠٠٥ مولر عند أنسب قيم للرقم الهيدروجيني.

أما بالنسبة لتأثير تركيز أيونات الفلزات فقد أثبتت النتائج أن سعة الامتزاز لأيونات الفلزات تزداد بزيادة تركيز أيونات الفلز وقد وجد أن أنسب قيم لتركيز أيونات الفلز لامتزاز هذه الأيونات يكون في المدى من ٠,٠١ إلى ٠,٠٤ مولر حسب نوع الفلز المستخدم. وقد تم تعيين سعة الامتزاز لأيونات الفلزات المستخدمة على هذه الراتنجات المخليبية فوجدت أنها تتراوح بين ٠,٧٦ و ٦ مل مول لكل جرام راتنج عند أنسب قيم للرقم الهيدروجيني. وقد وجد أيضاً أن سعة الإمتزاز تزداد بنقص نصف قطر أيون الفلز.

وبالنسبة لتأثير زمن تعرض أيون الفلز للراتنج فقد أثبتت النتائج أن سعة الامتزاز لأيونات الفلزات تزداد بزيادة زمن تعرض أيون الفلز للراتنج حتى تصل إلى حالة الاتزان.

أما بالنسبة لنوع الراتنج المستخدم فقد أثبتت النتائج أن هذه الراتنجات المخليبية ذات كفاءة عالية في امتزاز أيونات الفلزات سواء بطريقة التشغيل على دفعات أو المهد الثابت، ولكن هناك فرق في السعة الامتزازية ما بين هذه الراتنجات حيث أوضحت النتائج أن السعة الامتزازية لأيونات الفلزات تزداد بالإتجاه التالي:



كما تم أيضاً إزاحة أيونات الفلزات التي تم امتزازها على هذه الراتنجات كلية بواسطة محلول حمض النيتريك (٢ مولر) وتم إعادة استخدام هذا الراتنج خمس مرات في المعالجة.

ولقد أوضحت النتائج السابقة أن هذه الراتنجات يمكن تطبيقها عملياً في المرحلة الأخيرة كمعالجة المياه بعد إنتهاء المراحل التقليدية للمعالجة وذلك للوصول إلى الحد المسموح به للفلزات الثقيلة في المياه المعالجة طبقاً لقانون البيئة.