

## الملخص العربي

١- قدمت الرسالة عرضاً وافياً للنظريات التي تفسر تآكل المعادن وتبيط هذا التآكل.

كما قدمت الرسالة عرضاً لسلوك الألومنيوم في المحاليل المائية مع بيان تأثير كل من الأيونات المسببة والمثبطة للتآكل.

٢- تم دراسة خطوط تافل الأنودية والكاثودية للألومنيوم في محاليل حمض الأوكساليك وذلك للدراسة تأثير تركيز الحمض على دلائل كيناتيكية ذوبان الألومنيوم حيث وجد أن زيادة تركيز الحمض يكون مصحوباً بزيادة في كثافة التيار التآكلي و بالتالي زيادة في سرعة تآكل هذا المعدن.

٣- تم إضافة بعض المركبات العضوية ذات النشاط السطحي (كاتيونية) فوجد أن إضافة هذه المركبات تؤثر على دلائل كيناتيكية تفاعل الذوبان للألومنيوم كالتالي:

أ- نقص في كل من كثافة التيار الأنودي و الكاثودي.

ب- عند إضافة تركيز ثابت من المثبط وجد أن تأثير هذه المركبات على تثبيط عملية التآكل يزيد في الاتجاه:



٤- تم دراسة خطوط تافل الأنودية و الكاثودية للألومنيوم في محاليل تحتوي على ١،٠

مولار من حمض الأوكساليك + تركيزات مختلفه من مركبين من البوليمرات

فوجد أن:

أ- عند إضافة تركيزات من ٥٠ إلى ٤٠٠ جزء من المليون نجد أن كثافة التيار

التأكلي للألومنيوم تقل.

ب- عند إضافة تركيزات أكبر من ٤٠٠ جزء من المليون تزداد سرعة تآكل

الألومنيوم مرة أخرى.

ت- عند إضافة تركيز ثابت من هذين المركبين نجد أن كثافة التيار التأكلي تقل

تبعاً للترتيب:

Compound V > Compound IV

٥- تم دراسة خطوط تافل الأنودية و الكاثودية للألومنيوم في محاليل تحتوي على ٠,١

مولار من حمض الأوكساليك عند درجات حرارة مختلفة تتراوح بين ٢٥ إلى ٨٠

درجة مئوية فوجد أنه بزيادة درجة الحرارة:

أ- يتجه جهد التآكل في الاتجاه السالب.

ب- تزداد كثافة التيار التأكلي و بالتالي تزداد سرعة تآكل المعدن.

٦- تم دراسة خطوط تافل الأنودية و الكاثودية للألومنيوم في محاليل تحتوي على ٠,١

مولار من حمض الأوكساليك + تركيز ٨٠٠ جزء من المليون من المركبات النشطة

سطحياً (كاتيونية) و ٤٠٠ جزء من المليون من البوليمرات عند درجات حرارة

مختلفة تتراوح بين ٢٥ إلى ٨٠ درجة مئوية فوجد أنه بزيادة درجة الحرارة:

أ- يتجه جهد التآكل في الاتجاه السالب.

ب- تزداد كثافة التيار التآكلي و بالتالي تزداد سرعة تآكل المعدن.

ت- تقل كفاءة التثبيط للمركبات.

٧- تم تعيين بعض الدوال الديناميكية الحرارية و تأثير المثبطات عليها.

٨- أوضحت منحنيات الاستقطاب البوتنشيو ديناميكي للألومنيوم في محاليل من حمض

الأوكساليك في وجود أيونات الكلور يد أن إضافة هذه الأيونات يسبب تكسير

الطبقة الخاملة على سطح الإلكترود مع حدوث تآكل ثاقب و يتغير جهد التآكل

الثاقب مع لوغاريتم تركيز أيونات الكلور يد تبعا للمعادلة:

$$E_{pit} = a - b \log C_{Cl^-}$$

٩- تم دراسة منحنيات الاستقطاب البوتنشيو ديناميكي للألومنيوم في محاليل تحتوى على

٠,٢ مولار من حمض الأوكساليك + تركيزات مختلفة من بروميد الصوديوم و

يوديد الصوديوم و قد وجد أن إضافة هذين المركبين تؤدي إلى إنحراف جهد

التآكل الثاقب في الاتجاه النشط (السالب).

١٠- تم دراسة تأثير المركبات النشطة سطحيا (كاتيونية) على منحنيات الاستقطاب

البوتنشيو ديناميكي فوجد أنها تغير جهد التآكل الثاقب للمعدن في الاتجاه النشط.

١١- تم دراسة تأثير مركبي البوليمرات على منحنيات الاستقطاب البوتنشيو ديناميكي

فوجد أن:

أ- زيادة التركيزات حتى تركيز يساوي ٢٠٠ جزء من المليون يؤدي إلى تغير

جهد التآكل الثاقب في الاتجاه الخامل مما يدل على مقاومة التآكل الثاقب.

ب- عند إضافة تركيزات أكبر من ٢٠٠ جزء من المليون تؤدي زيادة تركيز

هذه المركبات إلى تغير جهد التآكل الثاقب في الاتجاه النشط.