

بسم الله الرحمن الرحيم

ملخص الرسالة

يتناول موضوع الرسالة دراسة تجريبية لدراسة التركيب والخواص الفيزيائية لزجاج أيوني فائق التوصيل الذي تم تحضيره بتفاعل أكاسيد (Fe_2O_3 , Ag_2O , $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$) بالإضافة إلى يوديد الفضة (AgI) وذلك عند درجة حرارة 950°C لمدة ست ساعات ، ثم بالتبريد الفجائي للمصهور عند درجة حرارة الصفر المئوي للحصول علي الزجاج المطلوب.

تم تمييز هذا الزجاج باستخدام حيود الأشعة السينية (X-ray) وإمتصاص الأشعة تحت الحمراء (IR) والتحليل الحراري التفاضلي (DTA) وطيف أشعة موسباور. ولقد أظهر حيود الأشعة السينية عدم وجود تداخل بناء مما يؤكد الحالة الأمورفية للزجاج المحضر. كما أظهر تحليل إمتصاص الأشعة تحت الحمراء ظهور مجموعات وروابط كيميائية تميز هذا النوع من الزجاج .

تم دراسة التركيب باستخدام طيف موسباور والتي أوضحت ظهور أيونات الحديد على هيئة حديديك [Fe^{3+} Ferric state] وبالتالي تواجدها في حالة تتاسق (Tetrahedral coordination states). كما أكدت نتائج حسابات إتساع خط الرنين (LW) بقيمها الكبيرة أن الزجاج المحضر يتميز تركيبه بالتجانس . بالإضافة إلى أن قيم الأراحة الأيزوميرية (IS) كبيرة وهذا يعكس تأثير إلكترون المدار d لذرة الحديد على زيادة كثافة إلكترونات المدار S حول نواة ذرة الحديد . أيضاً فإن قيم الإنفلاق رباعي القطب الكهربى (QS) أظهر تناقصاً لتتدرج المجال الكهربى الناشئ من الشبكية المحيطة بذرة الحديد.

تم دراسة الموصلية الكهربائية الكلية $\sigma_{\text{tot}}(\omega)$ لهذا الزجاج كدالة في التردد (50 Hz–5 MHz) في مدى من درجات الحرارة (303 – 513 K) أظهر توافقها مع المعادلة ، $\sigma_{\text{tot}}(\omega) = \sigma_{\text{dc}} + A\omega^S$. وقد وجد أن قيم القوة $S < 1$ تتفق مع حركة القفز المتتابع لأيونات Ag^+ وكذلك قيم $S > 1$ تتفق مع حركة القفز غير المتتابع (المتردد) لأيونات Ag^+ .

ودراسة الموصلية الكهربائية المستمرة σ_{dc} كدالة في درجة الحرارة أظهرت تتبعها لدالة أسية. كما أن قيم الموصلية الكهربائية المستمرة σ_{dc} ($9.85 \times 10^{-1} \Omega^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ – 7.97×10^{-5}) وطاقة التنشيط (0.209–0.423 eV) يؤكدان معا أن التوصيل الأيوني في هذا الزجاج هو السائد.

ودراسة الموصلية الحجمية σ_{bl} لهذا الزجاج كدالة في درجة الحرارة أظهرت تتبعها أيضاً لمعادلة أسية موضحة أن التوصيل الكهربى يتم وفقاً لميكانيكية واحدة .

تم دراسة خواص العزل الكهربى للزجاج المحضر عند مدى من الترددات بين (50 Hz – 5 MHz) ومدى من درجات الحرارة بين (303-513K). أظهرت النتائج أن ثابت العزل الكهربى ϵ' يتناقص بزيادة التردد ويحدث له إزاحة نحو القيم الكبيرة مع زيادة درجة الحرارة. وكذلك أظهر سلوك الجزء التخيلي لثابت العزل الكهربى ϵ'' إضمحلالاً مع زيادة التردد وإزاحته إلى القيم الكبيرة بزيادة درجة الحرارة. أيضاً أوضحت دراسة ظل زاوية الفقد ($\tan \delta$) مع التردد وجود قمة عند تردد معين وقد أوضحت هذه القمة نحو الترددات العالية بزيادة درجة الحرارة. هذا السلوك لظل زاوية الفقد يميز الزجاجيات الأيونية ويتوافق مع نموذج ديبي للإسترخاء العزلي.

أيضاً أظهرت قيم زمن الإسترخاء τ تناقصها مع زيادة درجة الحرارة متباعدة دالة أسية. كما أن قيم تركيز حاملات الشحنة n تزداد بزيادة تركيز يوديد الفضة (AgI) في الزجاج كما تزداد n أيضاً بزيادة درجة الحرارة. أيضاً أظهرت قيم معامل الإنتشار تزايداً مع زيادة درجة الحرارة متباعدة دالة أسية.

تم دراسة تأثير أقطاب غير متجانسة (Ag/SE/Ag₂S) على التوصيل الكهربى وخواص العزل الكهربى للزجاج المحضر على هيئة مسحوق مكبوس والتي أظهرت أن القطب Ag₂S يماثل إتصال معدن مع شبه موصل حيث يمكن إستخدامه كقطب مناسب فى تطبيقات الشحن والتفريغ للبطاريات الصلبة (تكون وصلة ثنائية القطب).

تم أيضاً دراسة مميزات الجهد والتيار للزجاج المحضر على هيئة مسحوق مكبوس بإستخدام الأقطاب غير المتجانسة للوصلة الثنائية المتكونة وذلك فى الإتجاهين الأمامي والخلفي والتي أظهرت سلوكاً مشابهاً لتلامس معدن مع شبه موصل مكونة مايسمى بوصلة ثنائي شونكي (Schottky diode).

من خلال ما أظهرته لنا نتائج مميزات الجهد والتيار تأكد لنا إمكانية تطبيق عمليات الشحن والتفريغ للبطاريات الصلبة وذلك تحت تأثير شروط معينة مثل تأثير سمك الألكتروليت الصلب ، تأثير ضغوط التحضير للألكتروليت ، التفريغ بإستخدام مقاومات حمل مختلفة ، كذلك دراسة الشحن والتفريغ عند درجات حرارة مختلفة ، تأثير التخمر الحراري للألكتروليت الصلب على الشحن والتفريغ وأخيراً تأثير عملية التخزين للألكتروليت الصلب لأزمنة مختلفة على عمليات الشحن والتفريغ. ويمكن إيجاز نتائج هذه الدراسة على النحو التالى :-

(1) زيادة قيم جهد الخلية (الوصلة) وتيار التفريغ بتناقص سمك الألكتروليت الصلب (SE) وهذا يتفق مع ما هو متوقع نتيجة لتناقص مقاومة الألكتروليت مع تناقص السمك.

(2) زيادة قيم جهد الخلية (الوصلة) وتيار التفريغ بزيادة الضغط ، وأعزى ذلك إلى تلاشى الحدود الفاصلة للحبيبات (grains) مما يؤدي إلى تناقص المقاومة.

(3) بإستخدام قيم كبيرة لمقاومة الحمل أثناء عملية التفريغ أدى ذلك إلى ثبوت تيار التفريغ عند قيم عالية لمدة أطول مما يؤدي بالتالي إلى ثبات جهد الخلية (الوصلة) عند قيم ثابتة لفترة أطول. وأعزى ذلك إلى أن القيم الكبيرة لمقاومة الحمل تكبح نزوح التيار.

(4) دراسة التفريغ للخلية (الوصلة) عند درجات حرارة عالية أدى إلى إضمحلال كل من تيار وجهد التفريغ وذلك نتيجة لإسترخاء شبكية الأكتروليت مما يؤدي الى إستفاد الشحنة المخزونة داخل البطارية نتيجة للإنتشار العكسي لأيونات الفضة.

(5) تناقص قيم جهد الخلية (الوصلة) وتيار التفريغ بالتخمير الحرارى عند درجة تحول الزجاج وأعزى ذلك إلى الآتى :- (i) تغير طبيعة حاجز الجهد بين Ag_2S و SE (ii) التحول الأمورفى للأكتروليت نتيجة لإعادة الترتيب لذرات شبكية الزجاج.

(6) وأوضح تخزين الخلية (الوصلة) المشحونة تناقص جهد وتيار التفريغ وأعزى ذلك الى حدوث تسرب للشحنة المخزنة داخلياً نتيجة لإنتشار أيونات الفضة عكسياً.