

الملخص العربي

تعرف الإضافات بأنها مواد غير الأسمنت والماء والزلط أو الرمل تضاف إلى خلطات الأسمنت أثناء أو قبل الخلط بوقت قصير جداً لتحسين خواص الخلطات . يمكن أن تقسم الإضافات إلى كيميائية ومعدنية وإضافات لأغراض خاصة مثل التلوين والدهان ومنع تآكل الحديد ... إلخ . وتنقسم الإضافات الكيميائية إلى مخفضات ماء الخلط ومؤخرة أو معجلة لزمن الشك وملينة للخلطات .

تلعب الإضافات دوراً هاماً في البناء حيث أنها تزيد نسبة الأسمنت في الخلطات حيث أنها تقلل ماء الخلط مع ثبات إمكانية التشغيل وأخرى تزيد زمن الشك وبالتالي تعطى حرية أكبر لنقل خلطات الأسمنت من مكان إلى آخر أو تقلل زمن الشك فنحصل على مقاومة انضغاط عالية في الوقت المطلوب .

في هذه الدراسة تم تحضير خمس أنواع من الإضافات المحضرة بالمعمل وهذه الإضافات هي سلفونات الميلا مين فورمالدهيد (MSF_1) ($M : SO_3 : F, 1 : 1.22 : 2.58$) وسلفونات الميلا مين فورمالدهيد (MSF_2) ($M : SO_3 : F, 1 : 1.22 : 5.56$) وسلفونات الميلا مين فورمالدهيد (MSF_3) ($M : SO_3 : F, 1 : 0.4 : 1.4$) وسلفونات الميلا مين فورمالدهيد (MSF_4) ($M : SO_3 : F, 1 : 0.5 : 4$) وسلفونات الميلا مين يوريا فورمالدهيد ($MUSF$) .

تم خلط هذه الإضافات مع عجائن الأسمنت بنسب ٠,٢٥ % ، ٠,٥٠ % ، ٠,٧٥ % ، ١,٠ % بالنسبة لوزن الأسمنت .

ولقد تمت دراسة تأثير هذه الإضافات على مايلي :

- ١- نسبة ماء الخلط للعجائن وزمن الشك الابتدائي والنهائي .
- ٢- التوصيلية الكهربائية .
- ٣- الخواص الريولوجية .
- ٤- الخواص الميكانيكية .
- ٥- معدلات التآدرت بدراسة كمية الماء المتحد كيميائياً ونسبة الجل .
- ٦- وكذلك تم تعيين نواتج التآدرت وذلك باستخدام جهازى التحليل الحرارى التفاضلى (DTA).

وكانت أهم النواتج كما يلي :

١- نسبة ماء الخلط للعجائن وزمن الشك الابتدائي والنهائي :-

تعتبر كل هذه الإضافات مخفضة لماء الخلط حيث أنها اختزلت ماء الخلط بنسبة (MSF_1 ، MSF_2 ، MSF_3 ، MSF_4 ، $MUSF$ و على التوالي بنسبة ١٠،٠% ولكن عند إضافتها بنسبة ٢٥،٠% تختزل ماء الخلط بنسبة ١١% ، ٦،٦٧% ، ٤،٣٣% ، ١% و ٢،٢٣% بنفس الترتيب السابق.

بالنسبة إلى زمن الشك الابتدائي والنهائي فقد وجد أن زيادة نسبة MSF_1 يؤخر زمن الشك الابتدائي ويقلل من زمن الشك النهائي . أما (MSF_2) بزيادة نسبته فإنه يؤخر زمن الشك الابتدائي وزمن الشك النهائي . وعند نسبة ٥،٠% من (MSF_3) فإن زمن الشك الابتدائي يقل ويؤخر عند نسبة ٧٥،٠% و ١% وأيضاً بزيادة نسبة (MSF_3) فإنه يؤخر زمن الشك النهائي .

وأما بالنسبة لـ (MSF_4) فإنه يسلك نفس سلوك (MSF_2) ، أما بزيادة نسبة ($MUSF$) فإنه يقلل زمن الشك الابتدائي ويؤخر زمن الشك النهائي .

٢- يشير التغير في التوصيلية الكهربائية إلى التغير الكيميائي والفيزيائي لعجائن الأسمنت وهي تستخدم كمؤشر لعملية الشك وعملية التصلد . يحدث تغير في التوصيلية الكهربائية عندما يحدث زيادة في تصلد العجائن الأسمنتية . بزيادة كمية المواد المبلمرة فإن أعلى قمة في التوصيلية الكهربائية تتغير .

٣- الخواص الريولوجية :

وجد في هذه الدراسة أن الخواص الريولوجية للعجائن الأسمنتية تتحسن بإضافة هذه المواد وكان أحسنها (MSF_2) على الإطلاق .

٤- الخواص الميكانيكية :

وجد أن مقاومة الإنضغاط لعجائن الأسمنت تزيد بزيادة وقت التآدرت وبزيادة نسبة هذه المواد (MSF_1 ، MSF_2 ، MSF_4) . ونسبة ٧٥،٠% من (MSF_3) تعطى أعلى قيمة في مقاومة الإنضغاط وأيضاً نسبة ٥،٠% من ($MUSF$) تعطى أعلى قيمة من مقاومة الإنضغاط.

٥- الكثافة الكلية :

وجد أن الكثافة الكلية تزيد بزيادة وقت التآدرت وبزيادة نسبة هذه المواد (MSF_1 ، MSF_2 ، MSF_3 ، MSF_4) وأيضاً نسبة ٠,٢٥% و ٠,٧٥% من (MUSF) تعطى أعلى قيمة من الكثافة الكلية .

٦- وجد أن نسبة الماء المتحد كيميائياً تزيد بزيادة وقت التآدرت ولكنها تقل بزيادة نسبة هذه المواد (MSF_1 ، MSF_2 ، MSF_3 ، MSF_4) وذلك لأن هذه المواد تختزل ماء الخلط . وقد وجد أيضاً أن نسبة ١% من (MUSF) تعطى أعلى قيمة من نسبة الماء المتحد كيميائياً .

٧- أظهرت النتائج أن نسبة الجل تزيد بزيادة وقت التآدرت وكذلك بزيادة نسبة هذه المواد (MSF_1 ، MSF_2) وذلك بسبب التأثير الممانع ولكن بزيادة (MSF_3 ، MSF_4) فإنها تقل وذلك لأن كمية الماء المختزلة تقل . ولكن بزيادة MUSF فإن نسبة الجل تقل في الأوقات المبكرة (من ١٥ دقيقة إلى اليوم الواحد) ولكن في الأوقات من ٣ أيام إلى ٩٠ يوم فإن نسبة الجل تزيد .