

ملخص الرسالة

في هذه الرسالة تم دراسة تأثير كل من التركيب الكيميائي و أشعة جاما علي الخواص الكهربائية للمواد التالية .



[M'=Ni and V] .

و تم دراسة التركيب الداخلي الدقيق لهذه المواد و الاطوار الانتقالية المتكونة لها و الخواص الكهربائية (DC and AC) و ذلك للتعرف علي تأثير التركيب علي الخواص الفيزيائية (للمجنتيت) للمواد تحت الدراسة .
و تنقسم الرسالة الى خمسة أبواب رئيسية :-

الباب الأول :- يتضمن مقدمة عامة تشمل الدراسات السابقة التي تمت علي هذه المواد و كذلك الهدف من الرسالة .

الباب الثاني :- يتضمن تحضير المركبات تحت الدراسة و التي تمت باستخدام طريقة تحضير السيراميك و أيضاً الطرق المستخدمة للتعرف على المواد المحضرة (حيود الأشعة السينية ، الأشعة تحت الحمراء ، طريقة التحليل الحراري التفاضلي و كذلك الميكروسكوب الإلكتروني الماسح) كذلك أيضاً الطريقة المستخدمة في قياس الكثافة و الخواص الكهربائية و التشعيع باستخدام أشعة جاما .

الباب الثالث :- يلخص النظريات و طرق الحسابات المستخدمة لتحليل نتائج التوصيل الكهربائي (DC - AC - conductivity) و ثابت العزل الكهربائي و كذلك فاقد العزل الكهربائي .

الباب الرابع :- يشرح النتائج التي تم الحصول عليها من التوصيف الحراري للعينات تحت الدراسة و كذلك الطرق المستخدمة للتعرف علي تركيبها .

الباب الخامس :- يشرح نتائج التوصيل الكهربى (σ_{ac} σ_{dc}) و ثابت العزل الكهربى و كذلك فاقد العزل الكهربى للمركبات تحت الدراسة و التى تم قياسها فى درجات حرارة تتراوح ما بين درجة حرارة الغرفة الى درجة $773^\circ K$ و فى مدى من الترددات (1MHz- 100Hz) .

و فيما يلى أهم النتائج التى تم التوصل اليها :-

- ١ - أظهرت طريقة التحليل الحرارى التفاضلى تواجد (قمم حرارية) لكل العينات المحضرة عند درجات حرارة مختلفة تعتمد على تركيب كل عينة و تم ارجاع ظهور هذه القمم الى أحد سببين إما نتيجة تكون طور إنتقالي خلال تفاعل المادة أو تكسيرو تكون بعض النواتج المتكونة خلال المعالجة الحرارية لها .
- ٢ - أظهرت نتائج طيف الأشعة تحت الحمراء حدوث إزاحة طفيفة فى حزم الأشعة (bands) المتكونة بعد تعرض العينات المدروسة لأشعة جاما .
- ٣ - تمت مناقشة التغييرات الملاحظة فى قُمم الأشعة تحت الحمراء على أساس التغير فى توزيع الأيونات الموجبه داخل التركيب الفراغى للعينات المدروسة.
- ٤ - أوضح تحليل الميكروسكوب الالكترونى الماسح للعينات المدروسة أن طبيعة سطحها يعتمدُ على تركيبها الكيميائى . كما أظهرت العينات المشععه أن لها أسطح تختلف فى طبيعتها عن تلك غير المشععه . علاوة على ذلك، أصبحت حجوم المسامات أصغرَ بعد عملية التشعيع.
- ٥ - سطح عينات S-CoCr, S*-CoCr تظهر شكلين مختلفين، واحد على شكل قضيب والآخر جزيئات كروية. فى حالة S-NiCr, S*-NiCr يظهر السطح مواد متبلرة ذات أشكال كرويه . وفى عينة S-CoFe, S*-CoFe يكشفُ ان التركيب السطحى متجانسٌ حيث تتشابه الجزيئات. تحليل الميكروسكوب الإلكترونى الماسح للعينة S-VCr, S*-VCr يكشفُ بأن الجزيئات الفردية دائما فى حجم $2\mu m$ وكرويه الشكل فى اغلب الأحيان.

- ٦ - تُشيرُ نتائجُ تحليلِ الميكروسكوب الإلكتروني الماسح بأنَّ حجُومَ الجزيئاتِ متوسطةٍ للعيناتِ المدروسة تقعُ بين ٢,٤ - ٣,٧ ميكرومتر.
- ٧ - أوضحت دراسة حيود الأشعة السينية أنه لا أثرَ لوجود أطوار فيزيائية شائبة في الأطوار المحضرة، حيث تُشيرُ إلى تشكيل المركبات المكعبة الأحادية المرحلة ذات تركيب إسبينيل.
- ٨ - تُشيرُ دراسة حيود الأشعة السينية إلى أن طول الرابطة في الشكل ثماني السطوح (octahedral) يُؤثرُ بقوة أكثر على شبكة البلورة من طول رابطة رباعي السطوح (tetrahedral).
- ٩ - كذلك التغيير في مسافات الرابطة يؤدي أيضاً إلى تغيير في الحجوم الرباعية السطوح والثمانية السطوح داخل وحدة بناء الشبكة.
- ١٠ - تم تحديد الحجم الحبيبي عن طريق إستعمال الميكروسكوب الإلكتروني الماسح وانحراف الأشعة السينية . أوضحت مقاييسُ الأشعة السينية حجُومَ أصغرَ من دراساتِ الميكروسكوب الإلكتروني الماسح ؛ هذا بسبب وجود المادة غير البلورية على السطح الحبيبي. كما أوضحت كلتا التقنيتين بأنَّ حجُومَ الحبوبِ المتوسطة التي تم قياسها للعينات تقعُ بين ٢,٤ و ٣,٧ ميكرومتر .
- ١١ - الخواص الكهربائية للعيناتُ تُبينُ بأنها كانت معتمدة على توزيع الحديد والأيونات المعدنية الثنائية التكافؤ بين المواقع الثمانية السطوح والرباعية السطوح لشبكة ذات تركيب إسبينيل .
- ١٢ - أوضحت نتائج التوصلية الكهربائية المستمرة التي تم قياسها في مدى درجة حرارة بين ٣٠٠ - ٧٧٣ ° كلفن بأنَّ التوصيلَ الكهربائيَ يَزيدُ طبقاً للترتيب التالي:-

بالنسبة للعينات غير المشبعة $S-CoCr > S-CoFe > S-NiCr > S-VCr$

بالنسبة للعينات بعد التشعيع $S^*-CoCr > S^*-NiCr > S^*-CoFe > S^*-VCr$

١٣- التغيير المُلاحَظ في قيم الموصلية الكهربية المستمرة بالتغيير في تركيب العينة قد يُنسب لدرجة كبيرة إلى التغيير الحادث في نسبة الأيونات الموجبة الثنائية M^{2+} إلى الثلاثية M^{3+} (M^{2+}/M^{3+}) الموجودة داخل الشبكة البلورية في الموقع B .

١٤ - تتراوح قيمة طاقة التنشيط للتوصيل الكهربى بين ٠,٠٢ إلى ١,٢٥ eV. و تم تفسير التغيير المُلاحَظ في طاقة التنشيط بالتغيير في تركيب العينة مستند على التغييرات في المسافات الأيونية في التركيب البلوري للاسينيل.

١٥ - أوضحت قياس الموصلية الكهربائي المستمرة (σ_{dc}) المعتمد علي درجة الحرارة ان العينات المشعة لها نفس السلوك المماثل للعينات غير المشعة .

١٦ - أوضحت العينات المشعة زيادة في قيم طاقة التنشيط و نقصان في التوصيل الكهربائي (σ_{dc}) مقارنة بتلك غير المشعة.

١٧ - أوضحت نتائج التأثير الحرارى على توصيل التيار المتردد سلوك مماثل تقريبا لسلوك التيار المستمر كما أوضحت النتائج أن (σ_{ac}) تزداد بزيادة درجة الحرارة . وتم تفسير ذلك على أساس الزيادة في قابلية حركة حاملات الشحنات و كذلك نتيجة أن ترددات قفز الشحنات تزداد بزيادة درجة الحرارة.

١٨ - أظهرت دراسة توصيل التيار المتردد لكل العينات الموضحة سلوك يشبه سلوك أشباه الموصلات، كما هو شائع عموماً في أكثر مواد الفريت (ferrites). من خلال دراسة تأثير الترددات على التوصيل الكهربائي (σ_{ac}) وجد ان قيم هذا التوصيل لا يتغير مع قيم الترددات المنخفضة بشكل كبير ، لكن اظهرت الزيادة في الترددات الأعلى، كما وجد تناقص في قيم طاقات التنشيط مع زيادة التردد للعينات المدروسة.

١٩ - الاختلاف بين طاقات تنشيط (σ_{ac}) و (σ_{dc}) تم أيعازه إلى احتمالية الهبوط الفعال للمجال الكهربائي داخل المادة بسبب وجود تراكبات للشحنات عند الأقطاب

الكهربائية والتي لوحظت من خلال قياسات الموصلية الكهربائية المستمرة (σ_{dc}).

٢٠ - أوضحت قيم التغير في ثابت العزل الكهربائي (ϵ') ان شدة الإسترخاء لا تتأثر بشكل كبير (تأثير خفيف) عند الترددات المنخفضة، لكن تزداد عند الترددات الأعلى بزيادة درجة الحرارة لكل المركبات المدروسة.

٢١ - اظهر قيم ثابت العزل الكهربائي (ϵ') نقصان بزيادة ترددات الاختبار .

٢٢ - أظهرت نتائج ثابت العزل الكهربائي للعينات المشعة قيم أعلى من نظيرتها غير المشعة. و تم ارجاع الزيادة الملاحظة إلى احتمال التكوين المتزايد لحاملات الشحنات داخل الشبكة البلورية أو سهولة حركة و توجيه الجزيئات المستقطبة بداخلها و التي لها القدرة علي إجراء توصيل التيار الكهربائي.

٢٣ - تتزايد قيم فاقد العزل الكهربائي (ϵ'') مع زيادة درجات الحرارة في مدي كل الترددات المقاس فيها و تم ارجاع ذلك الي سهولة استرخاء الجزيئات المستقطبة مع التناقص الحادث في زمن الاسترخاء .

٢٤ - أظهرت القياسات الكهربائية تشابه سلوكي للعينات المشعة و غير المشعة مع ظهور بعض التناقص في قيم ثابت العزل الكهربائي و فاقد العزل الكهربائي للعينات المشعة عن تلك غير المشعة .

٢٥ - أظهرت القياسات الكهربائية (التوصيل الكهربائي ، ثابت العزل الكهربائي ، وفاقد العزل الكهربائي) اعتمادها علي التركيب الكيميائي للعينات المدروسة في درجة حرارة الغرفة و عند تردد 1KHz وأظهرت تزايد في القيم تبعا للترتيب الآتي :-

