


ARABIC SUMMARY



الملخص العربى

١ - قدمت الرسالة عرضا وافيا للنظريات التى تفسر حدوث التآكل وتلك التى تفسر منعه . وقد تم استعراض السلوك الكهروكيميائى لاقطاب النحاس والنيكل وسبائك النحاس - نيكل فى الاوساط المائية مع التركيز على سلوكها فى الوسط القاعدى.

٢- امكن الحصول على منحنيات فولتاموجرامية منعكسة للنحاس والنيكل وثلاثة من سبائك النحاس - نيكل فى محاليل هيدروكسيد الصوديوم . وتم دراسة تأثير كل من جهد العودة وتركيز هيدروكسيد الصوديوم ومعدل المسح الجهدى على الشكل العام لهذه المنحنيات ، وتم التوصل الى مايلى:

أ - فى حالة قطب النحاس : يعطى تكرار الاستقطاب الانودى والكاثودى نفس المنحنى غير ان جهود القمم تزداد الى الناحية السالبة وتزيد تيارتها بزيادة التكرار. ويتميز منحنى النحاس بوجود اربعة مراحل انودية قبل جهد تصاعد الاكسجين وثلاثة كاثودية. وجد ان الاربعة مراحل الانودية مقابله لتكوين Cu_2O , $\text{Cu}(\text{OH})_2$, HCuO_2^- , Cu_2O اما المراحل الكاثودية فخاصة باحتزال هذه المركبات الى النحاس.

ب - فى حالة قطب النيكل : يتميز المنحنى بوجود اربعة مراحل انودية قبل جهد تصاعد الاكسجين وواحدة فقط كاثودية . تقابل الاربعة مراحل الانودية تكون كل من NiOOH , $\beta\text{-Ni}(\text{OH})_2$, $\alpha\text{-Ni}(\text{OH})_2$. وتقابل المراحل الكاثودية اختزال NiOOH الى $\beta\text{-Ni}(\text{OH})_2$ الغير قابل للاختزال ، ويؤدى وجوده الى ان المنحنى التالى يكون مختلفا عن المنحنى الاول.

ج - لاقطاب سبائك النحاس - نيكل : تكون للمنحنيات الناتجة عن كل سبيكة متشابهة فى الصفات العامة وهى وجود اربعة مراحل انودية قبل جهد

تساعد الاكسجين وثلاثة كاثودية . وتقابل الاربعة مراحل الانودية تكون
 $\alpha - \text{Ni}(\text{OH})_2$ مع Cu_2O ; $\beta - \text{Ni}(\text{OH})_2$ ، وتزايد سمك طبقة Cu_2O ثم
 NiOOH مع CuO . وتقابل المراحل الكاثودية اختزال هذه المركبات
الى نحاس ، $\beta - \text{Ni}(\text{OH})_2$ وعلى العموم فانه قد وجد ان السبيكتين ٧٠٪ نحاس
، ٥٠٪ نحاس تسلكان سلوك النحاس النقي .

وعلى الناحية الاخرى فان السبيكة ٣٠٪ نحاس تسلك سلوك النيكل
النقي .

(٢) امكن الحصول على المنحنيات فولتاموجرامية منعكسة للنحاس ،
والنيكل والثلاثة سبائك نحاس - نيكل فى محاليل كبريتيد الصوديوم . وقد
تمت دراسة تأثيرات جهد العود و تركيز كبريتيد الصوديوم ومعدل
المسح الجهدى على الشكل العام لكل منحنى منعكس من المنحنيات
التي تم الحصول عليها . ومن تحليل النتائج التي تم الحصول عليها
امكن استنتاج الاتى:

أ- فى حالة قطب النحاس يتميز المنحنى بوجود اربعة مراحل انودية
واثنتين كاثوديتين فى الدورة الاولى . وفى الدورات التالية تختفى
المرحلة الانودية الاخيرة وتستبدل المرحلتين الكاثوديتين بمرحلتين
مختلفتين . ومن هذا تم استنتاج ان المراحل الانودية الاربعة مقابله
لتكوين Cu_2S مع $\text{CuS}; \text{Cu}_2\text{O}$ تم مرحلة زيادة سمك طبقة Cu_2O واخيرا
تحول CuS الى CuO .

ومن الجدير بالذكر انه لا يلاحظ تصاعد الاكسجين فى اخر الدورة
الانودية . وتقابل المراحل الكاثودية عمليات اختزال اكسيد النحاسيك
المتكون فى نصف الدورة الانودية الى نحاس . اما فى الدورات التالية
فان القطب يكون مغطى بطبقة من الكبريتيد والتي تختزل بدورها عند

جهود القمتين الكاثوديتين الجديدتين.

ب - فى حالة النيكل يتميز المنحنى بوجود خمسة مراحل انودية بدون تصاعد اكسجين ومرحلتين كاثوديتين . ومن المميز للمنحنى ايضا وجود النقطة (Y) وهى نقطة تقاطع خط المسح الامامى مع خط المسح الخلفى وعندها يكون القطب مغطى بنفس الطبقة السطحية. وتقابل المراحل الانودية تكون NiS ; Ni_3S_2 ; $\beta-Ni(OH)_2$; $\alpha-Ni(OH)_2$ وايونات النيكل مع الكبريت . وعند القمة الكاثودية الاولى يحدث اختزال الكتروليتى مكونا كبريتيد النيكل الذى يختزل بدوره الى النيكل عند جهد القمة الكاثودية الثانية ويبقى $\beta-Ni(OH)_2$ مغطيا سطح القطب.

ج - تتميز منحنيات سبائك النحاس - نيكل بوجود النقطة (Y) التى يزاح جهدها الى الناحية الموجبة بزيادة محتوى السبيكة من النحاس. وتتميز منحنيات السبائك بوجود خمسة مراحل انودية مقابل لتكوين Cu_2S مع CuS , Ni_3S_2 , $\beta-Ni(OH)_2$, $\alpha-Ni(OH)_2$ مع CuO مع ايونات النيكل والكبريت ولايتصاعد الاكسجين ايضا. وتقابل المراحل الكاثودية الاثنتان اختزال المركبات المكونة انوديا الى النحاس و $\beta-Ni(OH)_2$.

(٤) امكن قياس معدلات التآكل العام للنحاس والنيكل وسبائك النحاس - نيكل فى محاليل هيدروكسيد الصوديوم وفى وجود مركبات عضوية ذات نشاط سطحى كمثبطات للتآكل ، باستخدام طرق الاستقطاب البوتنشيوديناميكى وقياس مقاومة الاستقطاب . وقد اتضح من هذه القياسات ان تآكل الاقطاب المستخدمة يقل فى الاتجاه الاتى:

نحاس < نيكل ٣٠ < نيكل ٥٠ < نيكل ٧٠ < نيكل

ويتبين من تلك النتيجة ان وجود النيكل يؤدى الى تقليل معدل تآكل النحاس ، ويعزى ذلك الى ان نواتج تآكل النيكل تؤدى الى تحسين

خواص الطبقة الممانعة للتآكل المتكونة على سطح النحاس. وعلى الجانب الآخر، فإن وجود النحاس يؤدي إلى زيادة معدل تآكل النيكل وقد يرجع هذا إلى موقعهما في السلسلة الكهروكيميائية.

أما في وجود المثبطات العضوية فقد وجد أن معدل التآكل يقل بالنسبة لجميع الأقطاب المختبرة. وقد يرجع هذا التأثير إلى خاصية غلق المناطق النشطة على القطب بواسطة جزيئات المثبط من ناحية، وإلى خواص المثبط الكاره للماء من الناحية الأخرى. وقد وجد أن فاعلية التثبيط بالنسبة للمركبات النشطة سطحياً تزيد بزيادة عدد مجموعات الأيثوكسيولات الداخلة في تركيبها.

تمت دراسة تأثير أيونات الكلوريد على جهد التآكل الثاقب لجميع الأقطاب في محلول هيدروكسيد الصوديوم باستخدام طريقة الاستقطاب الانودى البوتنشيوديناميكي. وقد وجد أن جهد التآكل الثاقب يتغير بتغير تركيز أيونات الكلوريد تبعاً للمعادلة

$$E_{pit} = a - b \log C_{Cl^-}$$

ولقد استخدمت مركبات الأنيلين والبارا-هيدروكسي أنيلين كمثبطات للتآكل الثاقب ووجد أنها تزيح جهد التآكل الثاقب إلى الناحية الموجبة بالنسبة لجميع الأقطاب، وأن فاعلية تثبيط الأنيلين أقوى من فاعلية الباراهيدروكسي أنيلين. وتترتب الأقطاب على حسب قابليتها لتثبيط التآكل الثاقب كالتالى:

نحاس < نيكل < نحاس ٧٠ < نحاس ٥٠ < نحاس ٣٠



جامعة الزقازيق
فرع بنها
كلية العلوم
قسم الكيمياء

السلوك الكهروكيميائي لبعض سبائك النحاس - نيكل في الايوساط المائية



رسالة مقدمة من
على يسرى محمد على العتر
للحصول على
درجة دكتوراه الفلسفة في الكيمياء

تحت إشراف

د. د / عبد الفتاح عبد الله عبد الفتاح

أستاذ الكيمياء الطبيعية
كلية العلوم - جامعة الزقازيق
فرع بنها


د. د / احمد محمد عزام

أستاذ الكيمياء الطبيعية
كلية العلوم - جامعة عين شمس



مساعد الإشراف
د. حلمي السيد مجاهد
مدرس الكيمياء بكلية العلوم

١٩٩٣



جامعة الزقازيق
فرع بنها
كلية العلوم
قسم الكيمياء

السلوك الكهروكيميائي لبعض سبائك النحاس - نيكل في الايوساط المائية



رسالة مقدمة من
على يسرى محمد على العتر
للحصول على
درجة دكتوراه الفلسفة في الكيمياء



تحت إشراف

د. د / عبد الفتاح عبد الله عبد الفتاح

أستاذ الكيمياء الطبيعية
كلية العلوم - جامعة الزقازيق
فرع بنها

د. د / احمد محمد عزام

أستاذ الكيمياء الطبيعية
كلية العلوم - جامعة عين شمس

مساعد الإشراف

د. حلمي السيد مجاهد

مدرس الكيمياء بكلية العلوم

١٩٩٣