

ملخص البحث باللغة العربية

ملخص البحث باللغة العربية

يهدف البحث الحالي بصفة رئيسية إلى تحسين جودة وصلات الحياكة من خلال عدة أهداف فرعية وهي :

١. تحديد أنسب نوع خامة لخيط اللحمية يؤثر على خواص الأداء الوظيفي لجودة الحياكة للأقمشة المنتجة.
٢. تحديد أنسب تركيب نسجي يؤثر على خواص الأداء الوظيفي لجودة الحياكة للأقمشة المنتجة .
٣. تحديد أنسب كثافة لخيط اللحمية في وحدة القياس يؤثر على خواص الأداء الوظيفي لجودة الحياكة للأقمشة المنتجة .
٤. تحديد أنسب متغيرات أو مقومات لعملية الحياكة والممثلة في : مشط التغذية من حيث طول خطوة أسنانه ، إبرة الحياكة من حيث القطر أو النمرة ، كثافة الغرز في وحدة الطول

وقد تم إنتاج أقمشة مناسبة لهذا الغرض باختلافات مختلفة متعددة حيث كانت مواصفات خيط السداء ثابتة لجميع الأقمشة ، حيث تم نسج عينات الأقمشة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى باستخدام نول دوبي يعمل بدفع الماء ، وذلك بالمتغيرات التالية :

خامة خيط اللحمية : تم استخدام ثلاثة أنواع من الخامات لخيط اللحمية هي :

١. قطن ١٠٠% من نمرة ١/٢٠ مسرح - جيزة ٨٥ .

٢. فسكوز ١٠٠% من نمرة ١/٢٠ قطن .

٣. بولي استر مبنط ١٠٠% من نمرة ١/٢٠ قطن .

كثافة اللحمية : تم استخدام ثلاث كثافات لخيط اللحمية في وحدة القياس هي :

١. ٥٦ حذفة / بوصة .

٢. ٦٢ حذفة / بوصة .

٣. ٦٨ حذفة / بوصة .

التركيب النسجي : تم استخدام نوعان من التركيب النسجي الكريب هما :

١. كريب سادة ١/١ بطريقة إضافة وحذف علامات .

٢. كريب مبرد ٢/٢ بطريقة الزحف والدوران .

وقد تم تنفيذ وصلات حياكة باستخدام هذه الأقمشة وبالمغيرات التالية :

كثافة الغرز : تم استخدام ثلاث كثافات للغرز في وحدة القياس هي :

١. ٧ غرز / البوصة .

٢. ١٢ غرزة / البوصة .

٣. ١٧ غرزة / البوصة .

نمرة الإبرة : تم استخدام ثلاث نمرة للإبرة هي :

١. إبرة نمرة ١٢ .

٢. إبرة نمرة ١٤ .

٣. إبرة نمرة ١٦ .

نوع مشط التغذية : تم استخدام نوعين من مشط التغذية هما :

١. مشط طول خطوة السنة ١,٢ مم .

٢. مشط طول خطوة السنة ١,٥ مم .

ثم أجريت بعض الاختبارات المعملية على عينات البحث لتحديد خواصها المختلفة وعلاقة هذه الخواص بمتغيرات الدراسة وذلك بمعامل الفحص والجودة بمعهد القياس والمعايرة بالقاهرة وفي الجو القياسي ، وقد تضمنت هذه الاختبارات الخواص التالية :

١. قوة شد الحياكة .

٢. كفاءة الحياكة .

٣. مقاومة تمزق الحياكة .

٤. استطالة الحياكة .

٥. انزلاق الحياكة .

٦. تموج الحياكة .

وبعد ذلك تم معالجة البيانات الناتجة من الاختبارات إحصائياً وقد توصلت الدراسة إلى :

١. أفضل العينات من حيث الخصائص المختبرة هي العينة المصنوعة من نوع خامة اللحمية (بوليستر) ، بتركيب نسجي (كريب ٢/٢ بطريقة الزحف والدوران) ، بعدد حدفات (٥٦ حدفة/بوصة) ، بطول خطوة سنة المشط (١,٥ مم) ، بنمرة إبرة (١٦) ، بكثافة غرز (١٧ غرزة/بوصة) .

٢. أقل العينات من حيث الخصائص المختبرة هي العينة المصنوعة من نوع خامة اللحمية (فسكوز) ، بتركيب نسجي (كريب ٢/٢ بطريقة الزحف والدوران) ، بعدد حدفات (٦٢ حدفة/بوصة) ، بطول خطوة سنة المشط (١,٥ مم) ، بنمرة إبرة (١٢) ، بكثافة غرز (٧ غرزة/بوصة) .