

Study of some physical properties of silica ceramic Doped with Nano-Particles

Fawkeya Abd El-Fattah Afifi

تستهدف هذه الدراسة تحضير و دراسة بعض الخصائص الفيزيائية لمركبات سيرميك السيليكا المشابه بجزيئات نانومترية من الزنك فريت وذلك لأهمية تطبيقات مركبات الفريت في بعض صناعات الألكترونيات والأجهزة العلمية الدقيقة على سبيل المثال أجهزة التليفزيون وأجهزة الذاكرة و دوائر الميكرويف وأجهزة القياس الكهربائي. وقد تم تحضير مركبات سيرميك السيليكا المشابه بجزيئات الزنك فريت النانومترية في صورة $\text{SiO}_2\text{-x}(\text{ZnFe2O}_4)$ حيث $\text{wt.} = 80\% \text{ SiO}_2$, (بطريقة gel-sol على هيئة اقراص وقد تم تحميص هذه الاقراص عند درجات حرارة في المدى من 0C 500 إلى 900 وذلك لمدة ساعتين في الوسط الجوى العادى. باستخدام حيوان الاشعة السينية XRD و التحليل الحراري TGA والماسح الالكترونى SEM تم توصيف المركبات وقد اوضحت النتائج أن جسيمات الزنك فريت المتكون نانومترية و ان اطوار الزنك فريت تبدأ في الظهور عند درجة حرارة 0C 700 و تركيز .40 wt% للزنك فريت ويزداد حجم الجسيمات بزيادة كل من درجة حرارة التحميص ونسبة الزنك فريت في العينة . كذلك تم دراسة الموصولة الكهربائية σ_{dc} لكل العينات المحضرة. في مدى من درجات الحرارة بين 0C 200 الى 50 . واظهرت النتائج تغير الموصولة الكهربائية مع تغير كل من نسبة الزنك فريت في العينات و درجة حرارة التحميص. كما اظهرت النتائج وجود منطقتين مميزتين للتوصيل. في المنطقة الاولى عند درجات الحرارة المنخفضة نسبيا ترجع عملية التوصيل الى انتقال الالكترونات بين المستويين hopping +3 Fe +2 Fe و طريق عن التوصيل يكون نسبيا المرتفعة الحرارة درجات درجات الحرارة عند درجة حرارة الالكترونات المستقطبة (small polarons a) . وتم دراسة علاقة التيار والجهد للعينات عند درجة حرارة الغرفة. وقد اظهرت النتائج انه عند الجهد المنخفضة نسبيا تكون العلاقة خطية بين التيار والجهد (Ohmic region). ترکیز حساب وتم (space charge region) خطية غير يزداد التيار بعلاقة الجهد ويزادة حاملات الشحنة (carriers charge of concentration) لكل العينات حيث وجدت انها تقل بزيادة كل من درجة حرارة التحميص ونسبة الزنك فريت في العينة . وتم دراسة قياس الموصولة الكهربائية للتيار المتردد للعينات المحضرة σ_{ac} في مدى درجات الحرارة بين 0C 300 - 100 و مدى تردد (KHz100 - 5) . حيث أوضحت النتائج ان تغير الموصولة مع التردد يتبع العلاقة الاسية $\sigma = A\omega^5$ حيث تزداد الموصولة الكهربائية بزيادة التردد ووجد ايضا ان قيمة الأس 5 يقل مع زيادة درجة حرارة . وكذلك تم دراسة كل من ثابت العزل الكهربائي ϵ' و ثابت فقد العزل ϵ'' في مدى حراري (100 - 300 0C) و مدى تردد (KHz100 - 5) تبعا ذلك تفسير وتم درجة درجة بزيادة تزداد ϵ'' و ϵ' كل قيم ان النتائج اظهرت وقد . لنموذج Koops حيث وجود علاقة توازي بين ميكانيكية التوصيل الكهربائي و ميكانيكية الاستقطاب . بينما يرجع تناقص ϵ' و ϵ'' مع زيادة التردد الى نوع الاستقطاب المشارك (dipolar and ionic, electronic polarization). مع تغير انها الغرفة درجة درجة عند للعينات المغناطيسية القابلية قياسات نتائج أوضحت تغير كل من نسبة الزنك فريت الى السيليكا في العينات و درجة حرارة التحميص. حيث أوضحت قيم القابلية المغناطيسية للعينات أنها paramagnetic عند درجة حرارة الغرفة.