

Chemical Studies on the development of separation and determination methods for heavy metals from contaminated matrices

Sayed Abd Elmonem Abd Elsalam Waly

الرسالة المقدمة تحت عنوان " دراسة كيميائية لتطوير الطرق المستخدمة في فصل وقياس العناصر الثقيلة من الملوثات المختلفة " وتحتوي الرسالة على ثلاثة ابواب رئيسية.المقدمة:تشمل المقدمة من خلال ترکز على تحضير مواد لها القدرة على فصل عنصر اليورانيوم من الملوثات السائلة الناتجة من خلال عمليات التصنيع بمصنع الوقود النووي والمسئول عن انتاج الواح الوقود النووي ذات نسبة التخصيب 19.7 والألميدوكزريم والتي لها القدرة على فصل اليورانيوم. وايضا تحضير الكربون المنشط لنفس الهدف .الباب الأول:ويشمل على مقدمة للسمية العالية والخطورة الأشعاعية الذي يمثلها عنصر اليورانيوم على البيئة . حيث ان أحد مصادر اليورانيوم الذي ينتج من عمليات التصنيع بمصنع الوقود النووي-الملحق بمعامل مصر البىختى الثانى. وتم ذكر نبذة مختصرة عن طرق الفصل المختلفة مع الاشارة على طرق الأدمصاص واللآلية الخاصة بالأدمصاص. وتم ذكر نبذة عن طرق البلمرة المختلفة وذلك لتحضير بوليمير له القدرة على الأدمصاص. مع ذكر نبذة عن طرق القياس والمبادئ التي يتم على اساسها القياس. ثم الدراسة الأسترجاعية.الباب الثانى:يتعلق بالجزء العملى من الرسالة حيث تم ذكر طرق التحضير والتوصيف لمركب الأميدوكزريم والكربون المنشط وتم بيان الكيماويات والأجهزة المستخدمة فى عملية القياس والتوصيف وطرق التحليل المختلفة . وبالنسبة للمركب الأول مركب الأميدوكزريم : حيث تم التحضير وذلك بأخذ عينات مجموعة اكريبلونيتيريل فى نشا ذات مقاومة عالية وذلك باستخدام تقنيتين مختلفتين وهما الحث الكيميائى وتقنية الحث الأشعاعى ويعقب ايام من هاتين التقنيتين تفاعل تحويل مجموعة البيتريل الى مجموعة اميدوكزريم والتي لها القدرة على فصل العناصر الثقيلة . وبالنسبة للمركب الثانى مادة الكربون المنشط : تم التحضير وذلك بالتنشيط الكيميائى للفحم وذلك باستخدام مادة الزنك كلوريد والتي تعمل على توسيع المسام للفحم ويتبع ذلك عملية حرق عند 600-700 درجة . وتم زكر نبذة عن الأجهزة المستخدمة فى التحليل الكيميائى والفيزيقى وكيفية المعايرة لهذه الأجهزة وطرق التحليل . ومن هذه الأجهزة جهاز المطياف ذات الأشعة فوق بنفسجة والمرئية (Visible-UV) و جهاز الطيف المستحدث (AES-ICP) وذلك للتحليل العناصري . وجهاز الميكروسكوب ذات الماسح الألكترونى (SEM) وجهاز(Sedigraph5100) وذلك لقياس الحجم الجزيئى للمواد المحضره . وجهاز(Gemini2360) لقياس مساحة السطح .الباب الثالث: وهو يتعلق بالنتائج والمناقشة ويكون هذا الباب من ثلاثة أجزاء .-الجزء الأول يركز على تحضير الأميدوكزريم بطريقتي الحث الكيميائى وتقنية الحث الأشعاعى وقد تم دراسة تأثير جرعة الأشعاع ومعدل التشيع ومدى تأثيرها على نسبة الجرافتن الناتج وذلك لتقنية الحث الأشعاعى ووجد ان افضل نسبة من الجرافتن تتم عند جرعة اشعاعية 15kGy وذلك بمعدل $h/2.5kGy$. كما تم التأكد من غرس المجموعة الوظيفية بعدة تقنيات مختلفة . وقد تمت المقارنة بين الطريقتين الحث الكيميائى والبحث الأشعاعى وتبين ان الحث الأشعاعى يعطى نسبة جرافتن أعلى حيث أن نسبة الجرافتن تصل الى 95% في حالة الحث الأشعاعى و 65% في حالة الحث الكيميائى . وقد تمت دراسة الخواص الفيزيائية والكيميائية والمورفولوجية لهذا البوليمير الناتج من الحث الأشعاعى ، وووجد ان الحجم الحبيبي لهذا المركب الأميدوكزريم تصل الى 90.2 ميكروميترا و تصل مساحة سطحة الى 8.1 متر²/جرام . وايضا ثبت ان له ثباتية حرارية وكيميائية جيدة تجعلة مناسبا للتطبيق.- تحضير مادة الكربون المنشط والذي تم تحضيره

بالتنشيط الكيميائي للفحم وذلك باستخدام مادة الزنك كلوريد ويتبع ذلك عملية حرق عند 600-700 درجة مئوية لمدة ساعة . وقد تمت دراسة الخواص الفيزيائية والكيميائية والمورفولوجية للكربون المنشط. وووجد ان الحجم الحبيبي لهذا المركب تصل الى 35 ميكرومتر وتصل مساحة سطحة الى 581.2 متر²/جراموالجزء الثاني يرکز: على فصل عنصر اليورانيوم باستخدام الأميدوكزريم والكربون المنشط . وايضا تم دراسة العوامل المؤثرة على ادماصاص اليورانيوم مثل دراسة تأثير القاعدة وتأثير زمن الاهتزاز و وزن المادة الماصة ودرجة الحرارة والتراكيز الأولى لليورانيوم ومدى تأثير هذه العوامل على نسبة اليورانيوم الذى يتم ازالتها. ومن خلال هذه الدراسة وووجد ان عمليه الأدماصاص تزداد بزيادة القاعدة ثم تبدأ بالانخفاض بعد قيمة معينة وووجد أن أعلى قيمة تمت من اليورانيوم تتم عند pH 6.5 في حالة الأميدوكزريم وpH 5 في حالة الكربون المنشط . وتبين من خلال الدراسة ان نسبة اليورانيوم الممتص تزداد بزيادة الحرارة في حالة الأميدوكزريم بينما تقل النسبة الممتصة في حالة الكربون المنشط . وتبين ايضا من الدراسة ان الأميدوكزريم اكثراً قدرة في عملية الفصل عن الكربون المنشط حيث وجد ان سعة الأدماصاص تصل الى خالل ومن. (35.7mg/g) الى تصل المنشط الكربون حالة في اما الأميدوكزريم حالة في (86.9 mg/g) عمليات التحضير المختلفة والتوصيف لهذه المواد المحضرة واستخدام هذه المواد لفصل اليورانيوم ومن خلال طرق التحليل المختلفة فقد تبين انه يوجد توافق كبير بين النتائج التي يتم الحصول عليها للتحليل الدقيق لعنصر اليورانيوم بواسطة جهاز AES-ICP و جهاز UV-Visible . وتبين ايضا من الدراسة ان استخدام جهاز Sedigraph (5100) اكثراً دقة لقياس الحجم الجزيئي من استخدام جهاز SEM(). كذلك تم تحليل النتائج المعملية نظرياً في ضوء نموذج لانجمير ونموذج فريندلش واستنتاج الثوابت المختلفة للنموذجين . وفي حالة الأميدوكزريم تبين من تحليل النتائج ان ثوابت فريندلش هي $K_f = 7.79 \times 10^{-7}$ وان ثوابت لانجمير هي $a = 0.682$ و $b = 86.9$ و $n = 4.065$ وان ثوابت لانجمير هي $a = 35.7$ و $b = 0.045$ و تبين ان قيمة الثوابت في حالة الكربون المنشط اقل منه في حالة الأميدوكزريم. ويتبين من تحليل النتائج المعملية والتحليل النظري لهذه النتائج على ان ادماصاص اليورانيوم بواسطة الأميدوكزريم مفضل عن استخدام الكربون المنشط . ولذلك يتم استخدام الأميدوكزريم لفصل اليورانيوم من الملوثات السائلة الناتجة من مراحل التصنيع المختلفة بمصنع الوقود النووي.والجزء الثالث يرکز : على استخدام الأميدوكزريم لمعالجة ثلاث عينات لسوائل التفافيات المشعة والحاوية على اليورانيوم من مناطق مختلفة من مصنع الوقود النووي بأشاص . ويتم في هذا الجزء شرح نبذة عن خط الانتاج بمصنع الوقود ومصادر الملوثات المختلفة الناتجة من مصنع الوقود. وتم فصل اليورانيوم من عينات laboratory chemical after L.M و L.M و laboratory chemical after evaporation . وتبين ان معامل المعالجة يصل الى 99.8% في حالة laboratory chemical after L.M و 99.9% في حالة L.M . و 72.1% في حالة laboratory chemical after evaporation . وتبين من النتائج ان استخدام الأميدوكزريم ذو فاعلية لمعالجة الملوثات المختلفة الناتجة من مصنع الوقود النووي وكان هذا هو الهدف المرجو من الرسالة.